



OLI-AQUA Beize Brillant

Produktbeschreibung

Verarbeitungsfertige, farbstoffhaltige, wasserbasierte Beizserie in Holzfarbtönen zur egalisierenden Oberflächenbehandlung, mit der sich klare, brillante Effekte bei gleichzeitig dezenter Betonung des Porenbildes erzielen lassen. Zum Spritzen und Streichen.

Eigenschaften

- sehr gut egalisierend
- hervorragende Farbtiefe
- gute Holzbenetzung
- gutes Eindringvermögen
- spritz- und pinselfähig
- untereinander mischbar
- geringe Faseraufrichtung

Anwendungsbereich

Geeignet für alle gängigen Hart- und Weichhölzer im Innenbereich wie z.B. Buche, Eiche, Fichte oder Linde.

Bestellhinweis

OLI-AQUA Beize Brillant					
		Bestell-Code			Bestell-Code
0401/302	Buche hell	450 717 04	0401/860	Nussbaum dunkel	450 723 01
0401/808	Kirschbaum	450 718 00	0401/867	Eiche dunkel	450 724 08
0401/809	Kirschbaum P 30	450 719 07	0401/871	Nussbaum	450 725 04
0401/814	Teak	450 720 02	0401/8840	Bernstein	450 726 00
0401/839	Mahagoni	450 721 09	0401/8870	Fichte antik	450 727 07
0401/854	Mahagoni dunkel	450 722 05	0401/891	Eiche P 43	450 728 03
Gebinde-Größen		25 / 5 / 1 Liter	Gebinde-Größen		25 / 5 / 1 Liter

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Technische Daten

Lagerfähig im unangebr. Originalgebäude:	6 Monate
Verdüner (Aufheller):	Wasser, max. 25%
Raumlufttrocknung bei +23°C/65% LF:	-
Staubtrocken:	-
Schleifbar:	-
Stapelfähig:	-
Überlackierbar:	nach ca. 5-6 Std.

Auftragsarten

	Spritzen Becherpistole	Airless /Airmix	Streichen
Spritzdruck (bar)	2,5 – 3,0	60 – 90	–
Düsengröße (mm)	0,8 – 1,4	0,18 – 0,23	–
Verdünerzugabe (%)	–	–	–
Viskosität (4 mm-Becher)	verarbeitungsfertig	verarbeitungsfertig	verarbeitungsfertig
Auftragsmenge je Arbeitsgang (g/m ²)	40 – 80	40 – 80	40 – 80

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren.
- Nicht unter +5°C lagern.
- Bei Verarbeitung im Tauchverfahren wird insbesondere bei Weichhölzern und Buche die Zugabe von ca. 10% OLI-AQUA Grund 15.81 empfohlen.
- Der Beizton ist abhängig von Holzart, Schliff und Auftragsart. Es empfiehlt sich daher eine Probebeizung/-lackierung.
- Die OLI-AQUA BEIZE Brillant ist mit allen lichtbeständigen OLI Lacken überlackierbar. Speziell auf hellen Beizfarbtönen sollten nur die extrem lichtechten OLI-CRYL und OLI-AQUA Lacke verwendet werden.
- Die zu beschichtende Oberfläche muss absolut trocken, schmutz-, öl-, fett- und schleifstaubfrei sein.



Lackiertechnologie

Anwendungsbeispiel	Kleiderschrank, Fichte, antik	
1. Abgestufter Schliff	Korn 150-180	
2. Beizen	OLI-AQUA Beize Brillant 0401/8870 Fichte antik, 40-80 g/m ²	
3. Trocknung bei 23°C / 65% LF	überlackierbar	
	5-6 Std.	
4. Grundierung	OLI-AQUA ECO 18.27 NEU, 80 g/m ²	
5. Trocknung bei 23°C / 65% LF	Staubtrocken	Schleifbar
	40 Min.	1,5 Std.
6. Zwischenschliff	Korn 240	
7. Decklackierung	OLI-AQUA ECO 18.27 NEU, 100 g/m ²	
8. Trocknung bei 23°C / 65% LF	Staubtrocken	Stapelfähig
	40 Min.	16 Std.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 12.02.2010.