



OLI-AQUA Beize Color

Produktbeschreibung

Verarbeitungsfertige, untereinander mischbare, wasserbasierte Beizserie zur transparent farbigen Oberflächenbehandlung nach RAL- und NCS-Farbkarte sowie Sonderfarbtönen, die wunderschön gleichmäßig und egalisierend aufzieht. Damit lassen sich selbst stark saugende Hölzer wie Buche und Kirschbaum nicht nur im Spritzauftrag, sondern auch mit dem Beizpinsel behandeln.

Eigenschaften

- hervorragende Farbtiefe
- nach RAL, NCS und Sonderfarbtönen
- gute Holzbenetzung
- hochlichtecht
- spritz- und pinselfähig
- untereinander mischbar
- geringe Faseraufrichtung

Anwendungsbereich

Geeignet für alle gängigen Hart- und Weichhölzer im Innenbereich. Besonders geeignet für helle Hölzer wie Ahorn, Birke, Esche und Fichte.

Bestellhinweis

OLI-AQUA Beize Color					
0401/ 125	Gelb	450 736 03			
0401/ 340	Rot	450 740 08			
0401/ 570	Blau	450 738 06			
0401/ 690	Grün	450 737 18			
0401/ 799	Schwarz	450 739 02			
0401/ 900	Weiß	450 735 07			
Gebindegrößen		25 / 5 / 1 Liter			

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Technische Daten

Lagerfähig im unangebr. Originalgebinde:	6 Monate
Verdünner (Aufheller):	Wasser, max. 25%
Raumlufttrocknung bei +23°C/65% LF:	-
Staubtrocken:	-
Schleifbar:	-
Stapelfähig:	-
Überlackierbar:	nach ca. 5-6 Std.

Auftragsarten

	Spritzen Becherpistole	Airless /Airmix	Streichen
Spritzdruck (bar)	2,5 – 3,0	60 – 90	–
Düsengröße (mm)	0,8 – 1,4	0,18 – 0,23	–
Verdünnerzugabe (%)	–	–	–
Viskosität (4 mm-Becher)	verarbeitungsfertig	verarbeitungsfertig	verarbeitungsfertig
Auftragsmenge je Arbeitsgang (g/m²)	40 – 80	40 – 80	40 – 80



Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Nicht unter +5°C lagern.
- Bei Verarbeitung im Tauchverfahren wird insbesondere bei Weichhölzern und Buche die Zugabe von ca. 10% OLI-AQUA Grund 15.81 empfohlen.
- Der Beizton ist abhängig von Holzart, Schliff und Auftragsart. Es empfiehlt sich daher eine Probebeizung/-lackierung. OLI-AQUA BEIZE Color ist mit allen lichtbeständigen OLI Lacken überlackierbar. Speziell auf hellen und pastellfarbenen Farbtönen sollten nur die extrem lichtechten OLI-CRYL und OLI-AQUA Lacke verwendet werden.
- Die zu beschichtende Oberfläche muss absolut trocken, schmutz-, öl-, fett- und schleifstaubfrei sein.

Lackiertechnologie

Anwendungsbeispiel	Kindermöbel, Birke, grün gebeizt	
1. Abgestufter Schliff	Korn 120-150	
2. Beizen	OLI-AQUA Beize Color 0401/690 Grün, 40-80 g/m ²	
3. Trocknung bei 23°C / 65% LF	überlackierbar	
	5-6 Std.	
4. Grundierung	OLI-AQUA ECO 18.27 NEU, 80 g/m ²	
5. Trocknung bei 23°C / 65% LF	Staubtrocken	Schleifbar
	40 Min.	1,5 Std.
6. Zwischenschliff	Korn 240	
7. Decklackierung	OLI-AQUA ECO 18.27 NEU, 100 g/m ²	
8. Trocknung bei 23°C / 65% LF	Staubtrocken	Stapelfähig
	40 Min.	16 Std.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 12.02.2010.