



OLI-AQUA Isoliergrund 15.82

Produktbeschreibung

Tiefgründig isolierende und transparente 1K Grundierung auf Acrylatbasis zur Vorbehandlung stark harz- und inhaltsstoffreicher Hölzer im Innenbereich.

Eigenschaften

- umweltschonend
- nicht brennbar im flüssigen Zustand
- geruchsneutral
- sehr gut isolierend
- starke Haftvermittlung
- Holzfaser fixierend
- extrem füllkräftig
- gut schleifbar
- verzögert Holzverfärbungen

Anwendungsbereich

Besonders geeignet zur Isolierung von Exoten- und Nadelhölzern im Innenbereich, um Haftungsprobleme oder ein späteres gelbliches „Ausblühen“ zu vermeiden. OLI-AQUA Isoliergrund 15.82 eignet sich aber auch, um die natürliche Holzalterung (Nachdunkelung) naturbelassener Hölzer deutlich zu verzögern.

Prüfnorm

- DIN EN 71-3 (Schwermetalle)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- frei von APEO
- formaldehydfrei
- aromatenfrei
- DINP-frei

Bestellhinweis

OLI-AQUA Isoliergrund 15.82 430 005 07
 Gebindegrößen 30 / 5 Liter

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Technische Daten

Lagerfähig im unangebr. Originalgebinde: 12 Monate
 Verdünner: -
 Härter: -
 Mischverhältnis: -
 Raumlufttrocknung bei +23°C/65% LF
 Staubtrocken: 1 Std.
 Schleifbar: 5-6 Std.
 Stapelfähig: 24 Std.

Auftragsarten



Verdünnerzugabe	-	-
Viskosität DIN 4mm	verarbeitungsfertig	verarbeitungsfertig
Spritzdruck (bar)	2,5-3,5	90
Düsengröße (mm)	1,8-2,2	0,28-0,33
Auftragsmenge (g/m²)	80-120	80-120

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Gebinde gut verschlossen halten. Inhalt vor Anrocknung schützen.
- Der Anstrichstoff ist frostempfindlich. Transport und Lagerung zwischen +5°C und +30°C. Nicht unter +15°C verarbeiten.
- Spritzpistole sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Beim Wechsel von lösemittelhaltigen Systemen auf Wasserlack Spritzgeräte gründlich mit Nitroverdünnung, anschließend mit Spiritus und dann mit Wasser durchspülen. Bei erneutem Wechsel auf lösemittelhaltige Produkte Reinigung in umgekehrter Reihenfolge.
- Die zu beschichtende Oberfläche muss absolut trocken, schmutz-, öl-, fett- und schleifstaubfrei sein.
- Die Isolierung darf nicht durchgeschliffen werden.
- In Kombination mit einer farblosen Decklackierung sollte OLI-AQUA Isoliergrund 15.82 die maximale Auftragsmenge von 100 g/m² nicht überschreiten.

Lackiertechnologie

Anwendungsbsp.: Kinderzimmerschreibtisch, Kiefer, halbmatt

Abgestufter Schliff:	Korn 120-159
Grundierung:	OLI-AQUA ISOLIERGRUND 15.82 80-100 g/m² spritzen
Raumlufttrocknung:	5-6 Std.
Zwischenschliff:	Korn 240
Decklackierung:	OLI-AQUA OMNI Mehrschichtlack 18.21 100-120 g/m² spritzen
Staubtrocken:	90 Min.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Mai 2009.

