



OLI-BEIZE Brillant

Produktbeschreibung

Verarbeitungsfertige, schnell trocknende, farbstoffhaltige Beize auf Lösemittelbasis in Holzfarbtönen zur egalisierenden Oberflächenbehandlung, mit der sich brillante und klare Effekte erzielen lassen. Zum Spritzen.

Eigenschaften

- sehr gut egalisierend
- schnelle Trocknung
- gute Holzbenetzung
- Nichtaufrauen der Oberfläche
- spritzfähig
- untereinander mischbar
- gute Lichtbeständigkeit

Anwendungsbereich

Geeignet für alle gängigen Hart- und Weichhölzer im Innenbereich wie z.B. Buche, Eiche, Fichte oder Linde.

Bestellhinweis

OLI-BEIZE Brillant					
		Bestell-Code			
1612/876	Eiche dunkel	325 532 02			
1612/891	Eiche P 43	325 533 09			
1612/808	Kirschbaum	325 543 01			
1612/839	Mahagoni	325 547 07			
1612/814	Teak	325 544 08			
1612/874	Maron	325 530 18			
1612/871	Nussbaum hell	325 532 01			
1612/860	Nussbaum dunkel	325 548 03			
Gebindegrößen	30 / 10 / 3 / 1 Liter				
Verdünner	LMB 0033	913 734 04			

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Technische Daten

Lagerfähig im unangebr. Originalgebinde:	12 Monate
Verdünner (Aufheller):	LMB 0033
Raumlufttrocknung bei +23°C/65% LF:	-
Staubtrocken:	-
Schleifbar:	-
Stapelfähig:	-
Überlackierbar:	nach ca. 30 Min.

Auftragsarten

	Spritzen Becherpistole	Airless /Airmix
Spritzdruck (bar)	2,5 – 3,0	60 – 90
Düsengröße (mm)	0,8 – 1,4	0,18 – 0,23
Verdünnerzugabe (%)	–	–
Viskosität (4 mm-Becher)	verarbeitungsfertig	verarbeitungsfertig
Auftragsmenge je Arbeitsgang (g/m²)	40 – 80	40 – 80



Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Eine Aufhellung des Farbtons kann durch Zugabe von Verdüner LMB 0033 erfolgen.
- Der Beizton ist abhängig von Holzart, Schliff und Auftragsart. Es empfiehlt sich daher eine Probebeizung/-lackierung. OLI BEIZE Brillant ist mit allen lichtbeständigen OLI Lacken überlackierbar. Speziell auf hellen und pastellfarbenen Farbtönen sollten nur die extrem lichtechten OLI-CRYL und OLI-AQUA Lacke verwendet werden.
- Die zu beschichtende Oberfläche muss absolut trocken, schmutz-, öl-, fett- und schleifstaubfrei sein.

Lackiertechnologie

Anwendungsbeispiel	Schranttür, Ahorn, Kirschbaum gebeizt	
1. Abgestufter Schliff	Korn 120-180	
2. Beizen	OLI-Beize Brillant 1612/808 Kirschbaum, 40-80 g/m ²	
3. Trocknung bei 23°C / 65% LF	überlackierbar	
	30 Min.	
4. Grundierung	OLI-PUR Spritzlack 7.21, 100-120 g/m ²	
5. Trocknung bei 23°C / 65% LF	Staubtrocken	Schleifbar
	20 Min.	50 Min.
6. Zwischenschliff	Korn 280	
7. Decklackierung	OLI-PUR Spritzlack 7.21, 80-100 g/m ²	
8. Trocknung bei 23°C / 65% LF	Staubtrocken	Stapelfähig
	20 Min.	2 Std.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 12.02.2010.