



OLI-CELL CLASSIC Mehrschichtlack

Produktbeschreibung

Preisgünstiger, gut schleifbarer 1K Grund- und Überzugslack auf Cellulosebasis für offenporige Standardlackierungen von normal beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich.

Eigenschaften

- schnell trocknend
- einfach zu verarbeiten
- glatt und gut verspannend
- gut schleifbar
- gute Kratz-, Wasser- und Spirituosenbeständigkeit

Erfüllt

- DIN EN 71-3 (Schwermetalle)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861 T1 B (bei ausgewählten Medien)
- DIN 68861 T1 C (chemische Beständigkeit)
- handcremebeständig
- frei von APEO
- formaldehydfrei
- DINP-frei

Anwendungsbereich

Besonders geeignet für die rationelle Mengenfertigung und semiindustrielle Oberflächenbeschichtung aller gebräuchlichen Hölzer und Holzwerkstoffe im Innenbereich wie Wohn- und Schlafzimmernmöbel sowie Klein- und Formteile.

Bestellhinweis

OLI-CELL Classic Mehrschichtlack				
Glanzgrad	matt	seidenmatt	seidenglänzend	glänzend
Bestell-Code	321 778 09	321 779 05	321 781 07	321 782 03
Gebinde-Größe	200/30/10 Liter	200/30/10 Liter	200/30/10 Liter	200/30/10 Liter
Verdünner	V3	V3	V3	V3
Bestell-Code	913 622 03	913 622 03	913 622 03	913 622 03

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Technische Daten

Lagerfähig im unangebr. Originalgebinde:	12 Monate
Verdünner:	V 3
Härter:	-
Mischverhältnis:	-
Raumlufttrocknung bei +23°C/65% LF	
Staubtrocken:	20 Min.
Schleifbar:	50 Min.
Stapelfähig:	3 Std.

Auftragsarten

	Spritzen Becherpistole	Airless /Airmix
Spritzdruck (bar)	2,5 – 3,5	100 – 150
Düsengröße (mm)	1,5 – 2,2	0,23 – 0,28
Verdünnerzugabe (%)	5-10%	bei Bedarf bis 5%
Viskosität (4 mm-Becher)	20 – 25 Sek.	25 – 30 Sek.
Auftragsmenge je Arbeitsgang (g/m²)	80 – 120	80 – 120

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Endfilmdicke: max. 60 µm.
- Die zu beschichtende Oberfläche muss absolut trocken, schmutz-, öl-, fett- und schleifstaubfrei sein.



Lackiertechnologie

Anwendungsbeispiel	DVD- und CD-Regal	
1. Abgestufter Schliff	Korn 120 – 150	
2. Grundierung	OLI-CELL CLASSIC, 100 g/m ²	
3. Trocknung bei 23 °C / 65 % LF	Staubtrocken	Schleifbar
	20 Min.	50 Min.
4. Zwischenschliff	Korn 240	
5. Decklackierung	OLI-CELL CLASSIC, 100 g/m ²	
6. Trocknung bei 23 °C / 65 % LF	Staubtrocken	Stapelfähig
	20 Min.	3 Std.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 12.02.2010