



OLI-CRYL Lackspray

Produktbeschreibung

Transparenter, seidener 1K-Acryllack in der Sprühdose. Geeignet für die Ausbesserung kleiner Lackschäden und für die Lackierung von Kleinserien. Einsetzbar auf Holz- und Holzwerkstoffen im Innenbereich.

Eigenschaften

- befreit von der Decopaint
- universell einsetzbar
- mit nahezu allen Lackarten verträglich
- kaum Overspray und damit hohe Ergiebigkeit
- variabel in der Sprühstärke
- für 2,5m² Neulackierung

Erfüllt

- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861 T1 B (chemische Beständigkeit) (bei ausgewählten Medien)
- handcremebeständig
- frei von APEO
- formaldehydfrei
- aromatenfrei
- DINP-frei

Anwendungsbereich

Zum Neu- und Nachlackieren von Holzoberflächen und Furnieren.

Bestellhinweis

OLI-CRYL Lackspray				
Glanzgrad	Seidenmatt			
Bestell-Code	122 700 07			
Gebinde-Größen	400 ml			

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Technische Daten

Lagerfähig im unangebr. Originalgebilde:	12 Monate
Verdünner:	-
Härter:	-
Mischverhältnis:	-
Raumlufttrocknung bei +23°C/65% LF	
Staubtrocken:	10-15 Min.
Stapelfähig:	1 Std.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Gebrauch Dose gut schütteln. Die Sprühdose sollte Zimmertemperatur haben.
- Ein Probeauftrag ist zu empfehlen. Die Oberfläche muss sauber, fett- und staubfrei sein. Wenn nötig, kurz anschleifen.
- Mit kreisender Bewegung aus einer Distanz von ca. 25 cm aufsprühen.
- Bei Nachlackierung den Lackauftrag in mehreren dünnen Sprühschichten vornehmen, dabei nach jedem Auftrag den Lack ca. 10-15 Minuten ablüften lassen. Bei Notwendigkeit Lackschliff durchführen.
- Bei Versiegelung und Fixieren der Instandsetzung nur eine dünne Sprühschicht auftragen.

Lackiertechnologie

Anwendungsbeispiel	Sekretär, Eiche gebeizt
1. Abgestufter Schliff	Korn 120-150
2. Grundierung	Dose schütteln und Lackspray aus 25 cm Entfernung gleichmäßig dünn aufsprühen
3. Trocknung bei 23 °C / 65 % LF	10-15 Min.
4. Decklackierung	Lackspray aus 25 cm Entfernung dünn aufsprühen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 12.02.2010.