



OLI-NATURA HS Coloröl

OLI-NATURA HS Coloröl ist ein pigmentiertes, tief eindringendes High-Solid Öl aus modifizierten Naturharzen und schnell trocknenden Ölen, mit dem sich neue und zu renovierende Holzböden in einem Arbeitsgang natürlich behandeln und farblich gestalten lassen. Die mikrofeinen, lichtstabilen Pigmente ziehen in die oberen Holzporen ein und verleihen der Oberfläche eine beständige, wasser- und schmutzabweisende Kolorierung. Das Holz bleibt atmungsaktiv, was sich positiv auf das Raumklima auswirkt. Je nach Farbton wird dem Holz eine rustikale oder exotische Optik verliehen. Für stärker lasierende Effekte ist eine Zugabe von OLI-NATURA HS Profiöl möglich. Insgesamt stehen 7 transparente und UV-stabile Farben zur Verfügung, die alle untereinander mischbar sind und bei Bedarf mit OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20 überlackiert werden können.

Eigenschaften

- geeignet für nahezu alle Holzarten
- einsetzbar als Imprägnierung und Grundierung
- Farbtöne untereinander mischbar
- gut zu verarbeiten, maschinell oder manuell
- extrem ergiebig
- trittsicher
- hoch strapazierfähig
- partiell zu überarbeiten
- absolut natürlich, wohngesund
- Giscode Ö 40

Entspricht

- EU-Decopaint-Richtlinie
- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)
- DIN 53160 (Speichel- und schweißecht)
- Z-157.10-17 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- frei von Formaldehyd und Aromaten
- ohne biozide Wirkstoffe und Konservierungsmittel

Anwendungsbereich

Für die farbige Grundbehandlung von unbehandelten Holz-, Kork- und OSB-Fußböden im Innenbereich.

Bestellhinweis

OLI-NATURA HS Coloröl

Farbtöne	Weiß gekälkt	710 019 02
	Grau	710 020 08
	Teak	710 021 04
	Mahagoni	710 022 00
	Nussbaum	710 023 07
	Padouk	710 024 03
	Wenge	710 025 18

Weitere Farben auf Anfrage.

Gebindegrößen

5 / 1 Liter

Zusammensetzung

Modifizierte pflanzliche Öle wie Leinöl; isoparafinischer Kohlenwasserstoff in pharmazeutischer Qualität; bleifreie Trockenstoffe; lichtechte Erd- und Mineralpigmente

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-natura.de.

Roll- und Streichapplikation:

1. Ob alter oder neuer Boden, für beides gilt, das Holz muss mit Körnung 80/100/120 abgestuft geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- und staubfrei sein. Eine generelle Ausnahme bildet die Kolorierung "weiß gekälkt". Hier empfiehlt sich ein Endschliff mit 80er Korn.
2. Das Öl gut umrühren/schütteln und vorsichtig auf die Oberfläche gießen. Der Verbrauch je Auftrag liegt bei ca. 20 g/m² auf Eiche und bei bis zu 40 g/m² bei stark saugenden Hölzern. Danach gleichmäßig dünn mit Bürste, Flächenstreicher, Spachtel oder Mohair-Rolle auftragen. Bei großen Flächen immer partiell arbeiten.
3. Das Öl 20-30 Minuten eindringen lassen und ggf. dort nachgießen, wo der Boden schneller aufsaugt. Danach mit Einscheibenmaschine und grünem Pad solange einmassieren, bis die Fläche gesättigt und nicht mehr feucht erscheint. Überschüssiges Material mit Gummiwischer scharf abziehen.
4. Nach einer Einwirkzeit von 4-6 Stunden mit Einscheibenmaschine und weißem Pad oder Baumwolltuch endpolieren.
5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist der geölte Boden nach 2-3 Tagen voll belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

Anmerkung

- Nicht unter +12°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Angaben zur Trocknung gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% Luftfeuchte.
- Geschädigte Stellen gut anschleifen und Öl einmal auftragen.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.
- Als Grundieröl überlackierbar mit OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20. Überlackierbar nach Trocknung von 48 Stunden. Vor Überlackierung mit Einscheibenmaschine und grünem Pad Oberfläche leicht aufrauen.
- Die Überlackierung erfolgt im Vollaufbau. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt der gewünschten Decklacke.

Nachbehandlung und Pflege

Zur Auffrischung und Pflege OLI-NATURA HS Coloröl 1:1 mit OLI-NATURA Ölverdünner mischen, um ein farblich identisches Pflegeöl zu verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

i Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 06.12.2010.



OLI-NATURA HS Coloröl Polarweiss

Das pigmentierte OLI-NATURA HS Coloröl Polarweiss auf Basis von Naturharzen und schnell trocknenden Ölen ist ideal für die designorientierte Farbgestaltung von Holzfußböden und Dielen. Die mikrofeinen und lichtstabilen Weißpigmente machen den Boden mit nur einem Ölauftrag äußerst wasserbeständig, schmutzabweisend und natürlich schön. Das Holz ist diffusionsoffen und atmungsaktiv, was sich positiv auf das Raumklima auswirkt. Besonders markante Effekte lassen sich erzielen, wenn die Oberfläche gebürstet wird. Das Ergebnis: Besonders interessante, rustikale Weißübergänge zwischen weichen Jahresringen und Holzspiegeln. Auf Wunsch ist **Polarweiss** auch mit OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20 überlackierbar.

Eigenschaften

- geeignet für nahezu alle Holzarten
- einsetzbar als Imprägnierung und Grundierung
- Farbtöne untereinander mischbar
- gut zu verarbeiten, maschinell oder manuell
- extrem ergiebig
- trittsicher
- hoch strapazierfähig
- partiell zu überarbeiten
- absolut natürlich, wohngesund
- Giscode Ö 40

Entspricht

- EU-Decopaint-Richtlinie
- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)
- DIN 53160 (Speichel- und schweißecht)
- Z-157.10-17 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- frei von Formaldehyd und Aromaten
- ohne biozide Wirkstoffe und Konservierungsmittel

Anwendungsbereich

Für die farbige Grundbehandlung von unbehandelten Holz-, Kork- und OSB-Fußböden im Innenbereich.

Bestellhinweis

OLI-NATURA HS Coloröl Polarweiß 710 037 05

Gebindegrößen 5 / 1 Liter

Zusammensetzung

Modifizierte pflanzliche Öle wie Leinöl; isoparaffinischer Kohlenwasserstoff in pharmazeutischer Qualität; bleifreie Trockenstoffe; lichtechte Erd- und Mineralpigmente

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-natura.de.

Roll- und Streichapplikation:

1. Das Holz muss mit Körnung 80/100 abgestuft geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- und staubfrei sein.
2. Das Öl gut umrühren/schütteln und vorsichtig auf die Oberfläche gießen (ca. 20-30 g/m²). Danach gleichmäßig dünn mit Bürste oder Einscheibenmaschine und weißem Pad einmassieren bis die Fläche gesättigt und nicht mehr feucht erscheint. Alternativ ist das Material mit Spachtel zu verarbeiten. Bei großen Flächen immer partiell arbeiten.
3. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist der geölte Boden nach 2-3 Tagen voll belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

Anmerkung

- Nicht unter +12°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Angaben zur Trocknung gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% Luftfeuchte.
- Geschädigte Stellen gut anschleifen und Öl einmal auftragen.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.
- Als Grundieröl überlackierbar mit OLI-AQUA TOP Parkettsiegel 51.20. Überlackierbar nach Trocknung von 48 Stunden. Vor Überlackierung mit Einscheibenmaschine und grünem Pad Oberfläche leicht aufrauen.
- Die Überlackierung erfolgt im Vollaufbau. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt der gewünschten Decklacke.

Nachbehandlung und Pflege

Zur Auffrischung eignet sich besonders gut unser OLI-NATURA Projektöl weiß gekälkt. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

i Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. 06.12.2010.