



OLI-NATURA HS Hartwachsöl

OLI-NATURA HS Hartwachsöl ist eine hochstrapazierfähige High-Solid Öl-Wachskombination für die professionelle Grundbehandlung von Parkett, Holz- und Korkböden im Innenbereich. Das Material ist VOC-frei und besitzt einen Festkörperanteil von nahezu 100%. Während das Öl tief in das Holz eindringt, bleibt das Wachs auf der Oberfläche und bewirkt einen seidigen Glanz, der durch Polieren verstärkt werden kann. Die so verdichtete Oberfläche wird damit äußerst belastbar, langlebig, besonders pflegeleicht sowie schmutz- und wasserabweisend. Die Poren werden nicht verschlossen, das Holz kann weiterhin atmen und sorgt für ein positives Wohnklima. OLI-NATURA HS ist länger offen als herkömmliche Hartwachsöle und lässt sich auch noch innerhalb von 90 Minuten gut verpacken. Deshalb eignet sich diese Imprägnierung besonders gut für große Flächen im Objektbereich.

Eigenschaften

- geeignet für nahezu alle Holzarten
- niedrigviskos, daher einfach zu verarbeiten
- imprägniert und schützt
- trittsicher
- unempfindlich gegen Wasser
- angenehmes Wohnklima
- partiell zu überarbeiten
- absolut natürlich, wohngesund
- Giscode Ö 20

Entspricht

- EU-Decopaint-Richtlinie
- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Z-157.10-17 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- Frei von Formaldehyd und Aromaten
- Ohne biozide Wirkstoffe und Konservierungsmittel

Anwendungsbereich

Für die Grundbehandlung von unbehandelten Holz-, Kork- und OSB-Fußböden, Treppen, Türen und Arbeitsplatten im Innenbereich. Eine maschinelle Verarbeitung ist vorteilhaft.

Bestellhinweis

OLI-NATURA HS Hartwachsöl 710 036 09
Gebindegrößen 1 Liter

Zusammensetzung

Natürliche, nachwachsende Rohstoffe (Holzöl, Leinöl, modifiziertes Rizinusöl), bleifreie Trockenstoffe, Kieselsäure, mikronisierte Wachse

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-natura.de.

Roll- und Streichapplikation:

1. Das Holz muss mit Körnung 80/100/120 abgestuft geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- und staubfrei sein. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Bei Holzfußböden vor Holzendschliff ggf. Fugen mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.
2. HS Hartwachsöl gut umrühren/schütteln und vorsichtig auf die Oberfläche gießen. Je nach Saugfähigkeit des Holzes liegt der Verbrauch je Auftrag bei ca. 20-30 g/m². Danach gleichmäßig dünn mit Spachtel oder Mohair-Rolle auftragen. Bei großen Flächen immer partiell arbeiten.
3. HS Hartwachsöl 60-90 Minuten einwirken lassen. Danach mit Ölbürste oder bei Holzböden mit Einscheibenmaschine und weißem Pad einmassieren bis die Fläche gesättigt und nicht mehr feucht erscheint. Überschüssiges Material mit Baumwolltuch aufnehmen oder bei großen Flächen mit Gummiwischer scharf abziehen.
4. Nach Trocknung über Nacht Auftrag wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben wiederholen.
5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist der mit HS Hartwachsöl behandelte Boden nach 2-3 Tagen voll belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

Anmerkung

- Nicht unter +12°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Angaben zur Trocknung gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% Luftfeuchte.
- Geschädigte Stellen gut anschleifen und HS Hartwachsöl einmal auftragen.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.

Nachbehandlung und Pflege

Zur Erstpflge und Auffrischung OLI-NATURA Pflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

ⓘ Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 06.12.2010.