



## OLI-NATURA HS Profiöl

OLI-NATURA HS Profiöl ist ein hochstrapazierfähiges High-Solid Öl aus modifizierten Naturharzen für die professionelle Grundbehandlung von Dielen, Parkett, Holz- und Korkböden im Innenbereich mit einem hohen Gehalt an veredelten Pflanzenölen, das den natürlichen Holzfarbton hervorhebt. Die mit OLI-NATURA HS Profiöl imprägnierten Oberflächen sind antistatisch, leicht zu reinigen sowie trittfest, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig gegen Wasser und Haushaltschemikalien. Der Boden sieht so aus, wie er sich anfühlt: Natürlich schön.

Aufgrund seines hohen Festkörperanteils von 98% ist dieses Produkt bei größeren Flächen vorrangig mit einer Einscheibenmaschine zu verarbeiten.

### Eigenschaften

- geeignet für nahezu alle Holzarten
- gut zu verarbeiten, maschinell oder manuell
- extrem ergiebig
- imprägniert und schützt
- trittsicher
- objektgeeignet
- hoch strapazierfähig
- partiell zu überarbeiten
- absolut natürlich, wohngesund
- Giscode Ö 20

### Entspricht:

- EU-Decopaint-Richtlinie
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)
- Z-157.10-17 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- Frei von Formaldehyd und Aromaten
- Ohne biozide Wirkstoffe und Konservierungsmittel

### Anwendungsbereich

Für die Grundbehandlung von unbehandelten Dielen, Parkett-, Holz- und Korkböden. Auch geeignet für OSB-Fußböden und Furniere. Allerdings kann die Wirkung dort eingeschränkt sein.

### Bestellhinweis

OLI-NATURA HS Profiöl 710 018 06  
Gebindegrößen 5 / 1 Liter

### Zusammensetzung

Modifizierte pflanzliche Öle wie Leinöl; bleifreie Trockenstoffe

### Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C.

### Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-natura.de](http://www.oli-natura.de).

### Roll- und Streichapplikation

1. Ob alter oder neuer Boden, für beides gilt, das Holz muss mit Körnung 80/100/120 abgestuft geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- und staubfrei sein.
2. Das Öl gut umrühren/schütteln und vorsichtig auf die Oberfläche gießen. Der Verbrauch je Auftrag liegt bei ca. 20g/m<sup>2</sup> auf Eiche und bis zu ca. 40g/m<sup>2</sup> bei stark saugenden Hölzern. Danach gleichmäßig dünn mit Bürste, Flächenstreicher, Spachtel oder Mohair-Rolle auftragen. Bei großen Flächen immer partiell arbeiten.
3. Das Öl 20-30 Minuten eindringen lassen und ggf. Dort nachgießen, wo der Boden schneller aufsaugt. Danach mit Einscheibenmaschine und grünem Pad solange einmassieren, bis die Fläche gesättigt und nicht mehr feucht erscheint. Überschüssiges Material mit Gummiwischer scharf abziehen.
4. Nach einer Einwirkzeit von 1 Stunde mit Einscheibenmaschine und weißem Pad oder Baumwolltuch endpolieren.
5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist der geölte Boden nach 2-3 Tagen voll belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

### Anmerkung

- Nicht unter +12°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Angaben zur Trocknung gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% Luftfeuchte.
- Geschädigte Stellen gut anschleifen und Öl einmal auftragen.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.
- Überlackierbar mit OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20. Überlackierbar nach Trocknung über Nacht. Die Überlackierung erfolgt im Vollaufbau. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt der gewünschten Decklacke.

### Nachbehandlung und Pflege

Zur Auffrischung und Pflege OLI-NATURA HS Profiöl 1:1 mit OLI-NATURA Ölverdünner mischen oder OLI-NATURA Projektöl verwenden. Sofern eine weitere Wachsschicht gewünscht wird, OLI-NATURA Pflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

**i** Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 06.12.2010.