



## OLI-NATURA Hartwachsöl

OLI-NATURA Hartwachsöl ist eine spezielle Öl- und Wachs-kombination für die Oberflächenbehandlung im Holzinneausbau. Während das Öl tief in das Holz eindringt bleibt das Wachs auf der Oberfläche und bewirkt einen seidenmatten Glanz, der durch Polieren weiter verstärkt werden kann. Die so verdichtete Oberfläche wird damit besonders pflegeleicht, schmutz- und wasserabweisend ohne die Poren zu verschließen. Das Holz kann weiterhin atmen.

### Eigenschaften

- geeignet für nahezu alle Holzarten
- einfach zu verarbeiten, maschinell oder manuell
- imprägniert und schützt
- trittsicher
- unempfindlich gegen Wasser
- angenehmes Wohnklima
- partiell zu überarbeiten
- Giscode Ö60

### Entspricht

- EU-Decopaint-Richtlinie
- DIN 531160 (Speichel- und Schweißbecht)
- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- Frei von Formaldehyd und Aromaten
- Ohne biozide Wirkstoffe und Konservierungsstoffe

### Anwendungsbereich

Für die Grundbehandlung von unbehandelten Holz-, Kork- und OSB-Fußböden, Treppen, Türen und Arbeitsplatten im Innenbereich.

### Zusammensetzung

OLI-NATURA Hartwachsöl	710 009 18
Gebindegrößen	3 / 1 Liter

### Zusammensetzung

Modifizierte pflanzliche Öle und Wachse wie Leinöl und Carnaubawachs; entaromatisierte Kohlenwasserstoffe; bleifreie Trockenstoffe

### Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30 °C.

### Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

### Verarbeitung/Applikation

#### Roll- und Streichapplikation

1. Das Holz muß mit Körnung 80/100/120 abgestuft geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- und staubfrei sein. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Bei Holzfußböden vor Holzendschliff ggf. Fugen mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.
2. Hartwachsöl gut umrühren/schütteln und vorsichtig auf die Oberfläche gießen. Je nach Saugfähigkeit des Holzes liegt der Verbrauch je Auftrag bei ca. 40-50 g/m<sup>2</sup>. Danach gleichmäßig dünn mit Bürste, Flächenstreicher, Spachtel oder Mohair-Rolle auftragen. Bei großen Flächen immer partiell arbeiten.
3. Das Hartwachsöl 20-30 Minuten eindringen lassen. Danach mit Ölbürste oder bei Holzböden mit Einscheibenmaschine und beigem/weißem Pad einmassieren. Überschüssiges Material mit Baumwolltuch aufnehmen oder bei große Flächen mit Gummiwischer scharf abziehen.
4. Nach einer Einwirkzeit von 6-8 Stunden Auftrag wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben wiederholen.
5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist das Öl nach 2-3 Tagen durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

#### Anmerkung

- Nicht unter 12°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Angaben zur Trocknung gemessen bei normaler Bedingung 20 °C und 50% Luftfeuchte.
- Geschädigte Stellen gut anschleifen und Hartwachsöl 1-2mal auftragen
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.

#### Nachbehandlung & Pflege

Zur Erstpflege und Auffrischung OLI-NATURA Pflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

**i** Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Nov 2007