



OLI-AQUA SPORTcolor 2K Linierungsfarbe

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbares 2K Farblacksystem zur Markierung von Spielfeldlinien auf Sportparkettböden und Mehrzweckhallen mit Parkettboden.

Eigenschaften

- sehr gut deckende, brillante Farbtöne
- leichte Verarbeitung mit Pinsel oder Wasser-Floor-Roller
- gut verspannend
- hohe Abriebbeständigkeit
- sehr gute Haftung
- NMP-frei
- Giscode W3/DD+

Anwendungsbereich

Markierung von Spielfeldlinien auf Sport- bzw. auf Parkettböden, die mit OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10 versiegelt werden.

Bestellhinweis

OLI-AQUA SPORTcolor 2K Linierungsfarbe					
	Bestell-Code	Gebinde-Größe		Bestell-Code	Gebinde-Größe
Gelb	440 206 06	1 Liter	Orange	440 201 04	1 Liter
Rot	440 203 07	1 Liter	Weiß	440 204 03	1 Liter
Blau	440 202 00	1 Liter	Schwarz	440 200 08	1 Liter
Grün	440 205 18	1 Liter			
Härter 13.2 (im MV 10:1)	420 906 00	0,1 Liter	Härter 13.2 (im MV 10:1)	420 906 00	0,1 Liter

Bindemittelbasis

Polyurethan-Dispersion

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 6 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C und nicht unter +5°C. OLI-AQUA Härter 13.2 im original verschlossenen Gebinde 3 Monate.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- OLI-AQUA SPORTcolor 2K Linierungsfarbe wird kurz vor Gebrauch im Mischungsverhältnis 10:1 mit OLI-AQUA Härter 13.2 intensiv angerührt. Vor Weiterverarbeitung 10 Minuten stehen lassen. Die Topfzeit beträgt 2 Stunden. Überschüssiges Material nicht zurückschütten.
- Kann im Roll- und Streichverfahren aufgetragen werden. Die Ergiebigkeit liegt bei ca. 100-120 lfd m/l.
- Linierung mit Scotch Plastic Tape 3M 471 oder anderen geeigneten Klebebändern abkleben. Das Klebeband muss fest anliegen, um ein Unterlaufen der Farbe zu verhindern. Die Klebebänder nach einer Antrockenzeit von ca. 20 Minuten abziehen. In der Regel genügt ein Auftrag; bei hellen Farbtönen kann ein zweiter Auftrag nach ca. 30 Minuten erfolgen.
- Achtung! Der Zeitraum zwischen dem Schliff der 1. Lackschicht und der Überlackierung mit der 2. Lackschicht (Linierungszeitraum) soll 24 Stunden nicht überschreiten. Sollte dieser Zeitraum aus technologischen Gründen nicht einzuhalten sein, wird die Linierung auf der 3. Lackschicht aufgetragen.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur versiegeln.

Oberflächenvorbereitung

Abgestufter Lackzwischen Schliff mit Körnung 100/120. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Verarbeitung

1. Grundierung	Linierung geschützt durch eine Lackschicht	Linierung auf der letzten Lackschicht
	OLI-AQUA Grund 15.81, ca. 100 g/m ²	OLI-AQUA Grund 15.81, ca. 100 g/m ²
	ca. 2-3 Stunden	ca. 2-3 Stunden
2. Versiegelung	1. Schicht	
	OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Härter 13.2, ca. 100 g/m ²	OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Härter 13.2, ca. 100g/m ²
	über Nacht	über Nacht
	Zwischenschliff, Korn 100-120	Zwischenschliff, Korn 100-120
3. Linieren/ Versiegelung	Linieren	2. Schicht
	OLI-AQUA SPORTcolor 2K Linierungsfarbe + OLI-AQUA Härter 13.2	OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Härter 13.2, ca. 100 g/m ²
	- Klebebänder nach ca. 20 Min. entfernen - ca. 6 bis max. 24 Stunden	ca. 5-6 Stunden
4. Linieren/ Versiegelung	2. Schicht	Linieren
	OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Härter 13.2, ca. 100 g/m ²	OLI-AQUA SPORTcolor 2K Linierungsfarbe + OLI-AQUA Härter 13.2
	ca. 5-6 Stunden	- Klebebänder nach ca. 20 Min. entfernen - ca. 5-6 Stunden
	voll belastbar nach 8-10 Tagen	voll belastbar nach 8-10 Tagen

Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unser hochwertiges Pflegemittel OLI-AQUA POLISHsport.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.12.2009.