



OLI-AQUA GEL 15.60

Produktbeschreibung

Hoch füllkräftiges und thixotrop eingestelltes Spachtelgel auf wässriger Basis, das sowohl als ultraschnelle Grundierung für eine rationelle "Ein-Tages-Technologie" oder als besonders füllkräftige und nivellierende Zwischenschicht nach dem Lackschliff eingesetzt werden kann. Aufgrund der hohen Transparenz in Verbindung mit den vorgenannten Eigenschaften empfiehlt sich das OLI-AQUA GEL 15.60 auch als standfeste Basisgrundierung für glänzende Parkettversiegelungen.

Eigenschaften

- hoch thixotrop
- hervorragende Transparenz
- für Glanzlackierungen geeignet
- schnelle Trocknung
- hoch füllkräftig
- Giscode W3+

Anwendungsbereich

Kleinere Flächen im privaten Bereich, die sich in Verbindung mit OLI-AQUA GEL innerhalb eines Tages komplett spachteln, schleifen und mit nur 2 Rollaufträgen mit OLI-AQUA Siegelacken versiegeln lassen; oder als Zwischenschicht zum Verfüllen kleiner Fugen und Vertiefungen.

Bestellhinweis

OLI-AQUA GEL 15.60				
Glanzgrad	--			
Bestell-Code	420 962 01			
Gebinde-Größe	1 Liter			

Bindemittelbasis

Hochwertige PU-Dispersion

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 6 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C und nicht unter +5°C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis






- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Bei Problemhölzern wie Buche, Ahorn oder Esche ist der Einsatz des Spachtelsystems vorab zu prüfen. Es besteht die Gefahr von Spachtelschlägen und Verfärbungen.
- Material sollte nicht auf den Boden geschüttet werden, sondern aus dem Eimer verarbeitet werden.
- Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 12 Stunden überschritten wird.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur versiegeln.

Oberflächenvorbereitung

- als Grundierung: abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Vor Holzendschliff mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl Fugen verspachteln.
- als Zwischenschicht: abgestufter Lackzwischen Schliff mit Körnung 100/120 vor der letzten Versiegelung.

Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Verarbeitung

Verarbeitungsbeispiel 1 – als Grundierung	
	Effizienter Spachtelgrundaufbau, OLI-AQUA GEL 15.60 in 1-2 Kreuzgängen, ca. 20-40 g/m ²
	ca. 20 Minuten
Verarbeitungsbeispiel 2 – Zwischenspachteln	
	Vor letzter Versiegelung, Schliff, Korn 120-150
	OLI-AQUA GEL 15.60 im Kreuzgang, je 20 g/m ²
	ca. 30 Minuten

Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.12.2009