



OLI-AQUA KORK Parkettsiegel 15.53

Produktbeschreibung

Elastischer 1K-Korksiegel für normal bis stark beanspruchte Korkflächen im privaten und gewerblichen Bereich.

Eigenschaften

- erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- hochelastisch
- einfach zu verarbeiten
- vergilbungsstabil
- gut schleifbar
- schnell trocknend
- Giscode W3

Erfüllt

- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861 T1 B, C (chem. Beständigkeit)
- DIN 68861 T4 (Kratzfestigkeit)
- frei von Formaldehyd und Aromaten
- nicht brennbar im flüssigen Zustand

Anwendungsbereich

Für alle unbehandelten Korkböden im privaten und gewerblichen Bereich wie Kindergärten, Ladenlokale.

Bestellhinweis

OLI-AQUA KORK Parkettsiegel 15.53				
Glanzgrad	Halbmatt			
Bestell-Code	420 930 00			

Bindemittelbasis

Urethan-Acrylat-Copolymer

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C und nicht unter +5°C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.









Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Kann im Roll- und Streichverfahren aufgetragen werden.
- Die Gesamtauftragsmenge sollte im privaten Bereich 300 g/m² und im gewerblichen Bereich 360 g/m² betragen.
- Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 12 Stunden überschritten wird.
- Nicht unter 15°C Bodentemperatur versiegeln.

Oberflächenvorbereitung

Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Verarbeitung

1. Versiegelung	1. Schicht
	OLI-AQUA KORK, ca. 100 g/m ²
	ca. 2-3 Stunden
2. Versiegelung	2. Schicht
	OLI-AQUA KORK, ca. 130 g/m ²
	ca. 5-6 Stunden
	Zwischenschliff, Korn 120-150
3. Versiegelung	3. Schicht
	OLI-AQUA KORK, ca. 130 g/m ²
	ca. 5-6 Stunden
	Endhärte nach 8-10 Tagen

Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere hochwertige OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISH, CLEAN).

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Juni 2007.