



OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10

Produktbeschreibung

Nach DIN 18032, Teil 2 Gleitreibungsbeiwert zertifizierter 2K- Wassersiegel speziell für die Beschichtung von Sportparkettböden.

Eigenschaften

- erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- Sport- und Turnhalleneignung; erfüllt Gleitreibungsbeiwerte gem. DIN 18032, Teil 2
- sehr gut abriebfest
- sehr hohe Füllkraft
- sehr gute Absatzstreifenbeständigkeit
- hervorragender Verlauf
- Giscode W3/DD+

Erfüllt

- DIN V 18032-2:2001-04 (Sportböden)
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861 T1 B (bei ausgewählten Prüfmedien)
- NMP-frei
- APEO-frei
- frei von Formaldehyd und Aromaten
- nicht brennbar im flüssigen Zustand

Anwendungsbereich

Sportparkettböden, bei denen ein nach DIN 18032, Teil 2 Gleitreibungsbeiwert zertifiziertes System gefordert wird.

Bestellhinweis

OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10				
Glanzgrad	Halbmatt			
Bestell-Code	420 641 03			
Gebinde-Größe	5 Liter			
Härter	13.2 (MV 10:1)			
Bestell-Code	420 906 00			
Gebinde-Größe	0,5 Liter			

Bindemittelbasis

Hochwertige PU-Dispersion

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C und nicht unter +5°C. OLI-AQUA Härter 13.2 im original verschlossenen Gebinde 3 Monate.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- OLI-AQUA SPORT 51.10 wird kurz vor Gebrauch im Mischungsverhältnis 10:1 mit OLI-AQUA HÄRTER 13.2 intensiv angerührt. Vor Weiterverarbeitung 10 Minuten stehen lassen. Die Topfzeit beträgt 3 Stunden. Überschüssiges Material nicht zurückschütten.
- Material sollte nicht auf den Boden geschüttet werden, sondern aus dem Eimer verarbeitet werden.
- Vorab immer mit OLI-AQUA Grund 15.81 grundieren.
- OLI-AQUA SPORTcolor 2K Linierungsfarbe verwenden.
- Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 12 Stunden überschritten wird.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur versiegeln.

Oberflächenvorbereitung

Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.



Verarbeitung

1. Grundierung	
	OLI-AQUA Grund 15.81, ca. 100 g/m ²
	ca. 2-3 Stunden
2. Versiegelung	
	OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Härter 13.2, ca. 100g/m ²
	über Nacht
	Zwischenschliff, Korn 120-150
3. Versiegelung	
	OLI-AQUA SPORT + OLI-AQUA Härter 13.2, ca. 100 g/m ²
	ca. 5-6 Stunden
	voll belastbar nach 8-10 Tagen

Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unser hochwertiges Pflegemittel OLI-AQUA POLISHsport.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.12.2009.