



OLI-AQUA STANDARD Parkettsiegel 15.50

Produktbeschreibung

Vielseitiger 1K-Wassersiegel für stark beanspruchte Holzfußböden im gewerblichen Bereich. Die hohe Beständigkeit dieses Lacks bietet ein enorm breites Anwendungsspektrum bis hin zu hoch frequentierten Ladenlokalen. Seine Materialeigenschaften reichen an die eines 2K-Siegels heran. Als zusätzliches Ausstattungspaket steht eine trittsichere Variante nach R9 und R10 zur Verfügung.

Eigenschaften

- erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- hohe Füllkraft
- sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- hervorragender Verlauf dank optimierter Antrocknungsphase während des Rollens
- extrem lichtechter, hochtransparenter Lackfilm, der die natürliche Optik des Holzes nicht verfälscht
- sehr gute Absatzstreifenbeständigkeit
- Giscode W2+

Erfüllt

- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861 T1 B, C (chem. Beständigkeit)
- DIN 68861 T4 (Kratzfestigkeit)
- Z-157.10-15 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen)
- NMP-frei
- frei von Formaldehyd und Aromaten
- nicht brennbar im flüssigen Zustand

Zusätzliche Sicherheitsausstattungen

- DIN 51330 Bewertungsgruppe R9 gem. BGR 181
- DIN 51330 Bewertungsgruppe R10 gem. BGR 181

Anwendungsbereich

Privater und gewerblicher Bereich wie Ladenlokale, Büroräume Schulen und Kindergärten. Auch geeignet zur Überarbeitung eingebauter Treppen.

Bestellhinweis

OLI-AQUA STANDARD Parkettsiegel 15.50				
Glanzgrad	Matt	Halbmatt	Glänzend	
Bestell-Code	420 914 00	420 910 05	420 907 07	
Gebinde-Größe	5 / 1 Liter	5 / 1 Liter	5 / 1 Liter	

Zusätzliche Sicherheitsausstattungen möglich

Paket **R9/R10**: Trittsicherheit; erfüllt Rutschfestigkeit R9 oder R 10 gem. der BGR 181

Bindemittelbasis

Urethan-Acrylat-Copolymer

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C und nicht unter +5°C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Material sollte nicht auf den Boden geschüttet werden, sondern aus dem Eimer verarbeitet werden.
- Aufgrund der starken Anfeuerung Spachteinsatz nur mit STANDARD als Decklackierung. Problemhölzer wie Buche, Ahorn, oder Esche nicht spachteln, sondern rollen!
- Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 12 Stunden überschritten wird.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur versiegeln.

Oberflächenvorbereitung

Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.



Verarbeitung

1. Grundierung	A) Mehrschicht-Aufbau	B) Seitenverleimungs-minimierend	C) Spachtelgrund-Aufbau
	OLI-AQUA STANDARD, ca. 100 g/m ²	OLI-AQUA Grund 15.81, ca. 100 g/m ²	
			OLI-AQUA STANDARD, 1-2 Kreuzgänge je 20-40 g/m ²
	ca. 2-3 Stunden	ca. 2-3 Stunden	ca. 20 Minuten
2. Versiegelung	1. Schicht		
	OLI-AQUA STANDARD, ca. 100 g/m ²		
	über Nacht		
	Zwischenschliff, Korn 120-150		
3. Versiegelung	2. Schicht		
	OLI-AQUA STANDARD, ca. 100 g/m ²		
	ca. 5-6 Stunden		
	voll belastbar nach 8-10 Tagen		

Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere hochwertige OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISH, CLEAN).

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.11.2010