



OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20

Produktbeschreibung

innovativer 2K-Wassersiegel für extrem stark beanspruchte Holz,- Parkett- und Korkfußböden in öffentlichen Bereichen. Dieses objektempfohlene Top-Produkt ist nach der höchsten Ö-Norm Beanspruchungsklasse C 2354 zertifiziert. Auf Wunsch ist OLI-AQUA TOP auch mit antibakterieller sowie antimykotischer Nanoausstattung erhältlich und ist damit prädestiniert für hygienisch sensible Bereiche. Als weitere Ausstattung steht eine trittsichere Variante zertifiziert nach R9 und R10 zur Verfügung.

Eigenschaften

- erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- extrem abriebfest
- sehr hohe Füllkraft
- hervorragender Verlauf dank optimierter Antrocknungsphase während des Rollens
- extrem lichtechter, hochtransparenter Lackfilm, der die natürliche Optik des Holzes nicht verfälscht
- sehr gute Absatzstreifenbeständigkeit
- Giscode W2/DD+

Erfüllt

- Ö-Norm C 2354; A, B, C
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861 T1 B, C (chem. Beständigkeit)
- DIN 68861 T4 (Kratzfestigkeit)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:2007 : B_{fl} - s1 (schwerentflammbar)
- Z-157.10-16 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen)
- NMP-frei
- frei von Formaldehyd und Aromaten
- nicht brennbar im flüssigen Zustand

Anwendungsbereich

Gewerblicher- und öffentlicher Bereich wie Schulen, Kindergärten, Mehrzweckhallen, Museen und Ausstellungsräume sowie hygienisch sensible Bereiche wie Kliniken und Pflege- und Sozialeinrichtungen.

Bestellhinweis

OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20				
Glanzgrad	Ultramatt	Halbmatt	Hochglänzend	
Bestell-Code	420 933 18	420 916 03	420 966 07	
Gebinde-Größen	10 / 5 Liter	10 / 5 Liter	10 / 5 Liter	
OLI-AQUA Härter	13.1 (MV 10:1)	13.1 (MV 10:1)	13.2 (MV 10:1)	
Bestell-Code	420 917 18	420 917 18	420 906 00	
Gebinde-Größen	0,5 Liter	0,5 Liter	0,5 Liter	

Zusätzliche Sicherheitsausstattungen möglich

- Paket **NANO**: Dauerhaft antimikrobisch; aktiver Bakterien- und Pilzschutz dank modernster Nanotechnologie
Paket **R9/R10**: Trittsicherheit; erfüllt Rutschfestigkeit R9 oder R 10 gem. der BGR 181

Bindemittelbasis

Hochwertige PU-Dispersion.

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C und nicht unter +5°C. OLI-AQUA Härter 13.1 im original verschlossenen Gebinde 3 Monate.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.










Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- OLI-AQUA TOP 51.20 wird kurz vor Gebrauch im Mischungsverhältnis 10:1 mit OLI-AQUA Härter 13.1 intensiv angerührt. Vor Weiterverarbeitung 10 Minuten stehen lassen. Die Topfzeit beträgt 3 Stunden. Überschüssiges Material nicht zurückschütten.
- Material sollte nicht auf den Boden geschüttet werden, sondern aus dem Eimer verarbeitet werden.
- Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 12 Stunden überschritten wird.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur versiegeln.

Oberflächenvorbereitung

Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Verarbeitung Ultramatt / Halbmatt

1. Grundierung	A) Mehrschicht-Aufbau	B) Seitenverleimungs-minimierend	C) Spachtelgrund-Aufbau
	OLI-AQUA TOP + OLI-AQUA Härter 13.1, ca. 100 g/m ²	OLI-AQUA Grund 15.81 ca. 100 g/m ²	
			OLI-AQUA GEL 15.60, 1 Kreuzgang, 20-40 g/m ²
	ca. 2-3 Stunden	ca. 2-3 Stunden	20-30 Minuten
2. Versiegelung	1. Schicht		
	OLI-AQUA TOP + OLI-AQUA Härter 13.1 ca. 100 g/m ²		
	über Nacht		
	Zwischenschliff, Korn 120-150		
3. Versiegelung	2. Schicht		
	OLI-AQUA TOP + OLI-AQUA Härter 13.1 ca. 100 g/m ²		
	ca. 5-6 Stunden		
	voll belastbar nach 8-10 Tagen		

Trocknung











Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere hochwertige OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISH, CLEAN).

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.11.2010

Verarbeitung Hochglanzaufbau

1. Grundierung	
	OLI-AQUA GEL zweimal im Kreuzgang, je 20-40 g/m ²
	20-30 Minuten
2. Versiegelung	
	OLI-AQUA TOP Halbmatt + OLI-AQUA Härter 13.1, ca. 100 g/m ²
	über Nacht
	Zwischenschliff, Korn 150-180*
	* Tipp: Zur Beseitigung von Lackkippern und Haarfugen kann nach dem Zwischenschliff mit OLI-AQUA GEL 15.60 zwischengespachtelt werden. Trocknung: 20-30 Minuten.
3. Versiegelung	
	OLI-AQUA TOP Hochglänzend + OLI-AQUA Härter 13.2 ca. 100 g/m ²
	ca. 5-6 Stunden
4. Versiegelung	
	OLI-AQUA TOP Hochglänzend + OLI-AQUA Härter 13.2 ca. 100 g/m ²
	24 Stunden
	Voll belastbar nach 8-10 Tagen