



OLI-FloorColor

Produktbeschreibung

OLI-FloorColor verwirklicht individuelle Gestaltungsideen. Mit diesem Colorierungssystem lassen sich Holz- und Parkettböden effektiv einfärben. Ob trendig oder eher edel und exotisch, OLI-FloorColor setzt Akzente. Zum Standard gehören 10 Farbtöne, die alle untereinander mischbar sind. Weitere Farbtöne auf Anfrage. Überlackierbar mit OLI-AQUA STANDARD oder OLI-AQUA TOP.

Eigenschaften

- erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- verarbeitungsfertig
- Farbtöne untereinander mischbar
- gute Lichtbeständigkeit

Anwendungsbereich

Zur Renovierung von Altböden, die ein „neues Gesicht“ bekommen sollen oder für trendige Wohnideen, bei denen teure Exotenhölzer kostengünstig nachzustellen sind. Vorzugsweise eignet sich hierzu schubfest verlegtes Parkett.

Bestellhinweis

OLI-FloorColor					
	Bestell-Code	Gebinde-Größe		Bestell-Code	Gebinde-Größe
Wenge	325 100 18	1 Liter	Nussbaum	325 101 06	1 Liter
Ebenholz	325 102 02	1 Liter	Kirschbaum	325 106 08	1 Liter
Padouk	325 109 07	1 Liter	Teak	325 107 04	1 Liter
Palisander	325 103 09	1 Liter	Doussie	325 108 00	1 Liter
Mahagoni	325 104 05	1 Liter	Auffheller	325 111 09	1 Liter
Räuchereiche	325 105 01	1 Liter			

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Material sollte nicht auf den Boden geschüttet werden, sondern aus dem Eimer verarbeitet werden.
- Sofern mehr als ein Gebinde verarbeitet wird, unbedingt Inhalt aller Gebinde vor Arbeitsbeginn miteinander mischen und gut aufrühren. Damit werden mögliche Farbunterschiede zwischen den Gebinden kaschiert.
- Das Einfärben von Nadelhölzern wird wegen Schleifspuren und unterschiedlicher Saugfähigkeit nicht empfohlen.
- OLI-FloorColor gleichmäßig dünn ohne Ansätze auftragen, dann sofort mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem weißen Pad einmassieren. OLI-FloorColor nicht zwischenschleifen. Erst nach vollständiger Trocknung über Nacht überlackieren.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur auftragen.



Oberflächenvorbereitung

Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Verarbeitung

1. Colorieren	
	OLI-FloorColor, ca. 100g/m ²
	Mit weißem Pad Überschuss verteilen
	ca. 12 Stunden
2. Grundieren	
	A) Kritische Böden
	B) Alternativ
	OLI-AQUA Grund 15.81, ca. 100 g/m ²
	OLI-AQUA STANDARD oder TOP, ca. 100 g/m ²
	ca. 2-3 Stunden
	ca. 2-3 Stunden
3. Versiegelung	
1. Schicht	
	OLI-AQUA STANDARD oder TOP, ca. 100 g/m ²
	über Nacht
	Schliff, Korn 120-150
4. Versiegelung	
2. Schicht	
	OLI-AQUA STANDARD oder TOP, ca. 100 g/m ²
	ca. 5-6 Stunden
	voll belastbar nach 8-10 Tagen

Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere hochwertige OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISH, CLEAN).

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.12.2009.