



## OLI-KS Parkettsiegel 7400/7600/7800

### Produktbeschreibung

Spannungsarmer, lösemittelhaltiger Parkettsiegel für stark beanspruchte Parkett- und Holzfußböden, die starken Dimensionsänderungen unterliegen. Klassische Versiegelung für Turn- und Sportparkett. Erhältlich in 3 Glanzstufen (7400) matt, (7600) halbmatt und (7800) glänzend. OLI-KS Parkettsiegel 7400 geprüft nach DIN 18032 Teil 2.

### Eigenschaften

- erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- hoch abriebfest
- außerordentlich geruchsmild
- sehr verschleiß- und kratzfest
- hoch elastisch
- Giscode KH1

### Erfüllt

- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861 T1 B, C (chem. Beständigkeit)
- DIN 68861 T4 (Kratzfestigkeit)
- frei von Formaldehyd und Aromaten

### Anwendungsbereich

Kritische Böden, die starken Dimensionsveränderungen unterliegen wie Schwingböden, Hochkantlamellen, Dielen und Parkett auf Fußbodenheizung.

### Bestellhinweis

OLI-KS Parkettsiegel 7400/7600/7800				
Glanzgrad	Matt (7400)	Halbmatt (7600)	Glänzend (7800)	
Bestell-Code	710 007 07	710 006 00	710 005 04	
Gebinde-Größen	30/11/3 Liter	30/11/3 Liter	30/11/3 Liter	
Verdünner	V110	V110	V110	
Bestell-Code	912 601 00	912 601 00	912 601 00	

### Bindemittelbasis

Hochwertiges modifiziertes Kunstharz

### Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C und nicht unter +5°C.

### Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

### Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Material sollte nicht auf den Boden geschüttet werden, sondern aus dem Eimer verarbeitet werden.
- Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 48 Stunden überschritten wird.
- Ggf. kann bei der ersten Schicht mit ca. 10% OLI-KS Verdünner V110 verdünnt werden.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur versiegeln.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.

### Oberflächenvorbereitung

Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.



## Verarbeitung

<b>1. Versiegelung</b>	1. Schicht
	OLI-KS Parkettsiegel, ca. 100 g/m <sup>2</sup>
	ca. 18 Stunden
	Zwischenschliff, Korn 120-150
<b>2. Versiegelung</b>	2. Schicht
	OLI-KS Parkettsiegel, ca. 100 g/m <sup>2</sup>
	ca. 18 Stunden
<b>1. Versiegelung</b>	3. Schicht
	OLI-KS Parkettsiegel, ca. 100 g/m <sup>2</sup>
	ca. 18 Stunden
	voll belastbar nach 8-10 Tagen

## Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

## Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere hochwertige OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISH, CLEAN).

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.12.2009.