



OLI-NATURA High-Solid Coloröl

Produktbeschreibung

OLI-NATURA Coloröl ist ein farbiges, besonders strapazierfähiges Fußbodenöl aus modifizierten Naturharzen und schnell trocknenden Ölen mit einem Festkörperanteil von über 90% in Kombination mit lichtstabilen Farbstoffen. Es ist nicht filmbildend, dringt tief in das Holz ein, füllt die Poren, härtet aus und bildet eine leicht zu reinigende, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Das Öl schützt durch seine imprägnierende Wirkung das Holz von innen und verleiht je nach Farbton dem Holz einen rustikalen oder exotischen Charakter. Als Grundierung unter OLI-AQUA TOP, OLI-AQUA BUSINESS und OLI-AQUA FLEX ermöglicht es eine weitestgehend lösemittelfreie Colorierung lackierter Parkettböden.

Eigenschaften

- geeignet für nahezu alle Holzarten
- einsetzbar als Imprägnierung und Grundierung
- Farbtöne untereinander mischbar
- einfach zu verarbeiten, maschinell oder manuell
- extrem ergiebig
- trittsicher
- hoch strapazierbar
- partiell zu überarbeiten
- absolut natürlich, wohngesund
- Giscode Ö 40

Anwendungsbereich

Zur Imprägnierung und Colorierung von unbehandelten Parkett-, Holz- und Korkböden, Treppen sowie von Möbeln im privaten-, gewerblichen- und öffentlichen Bereich.

Bestellhinweis

OLI-NATURA Coloröl		
Farbtöne	Weiß gekälkt	710 019 02
	Grau	710 020 08
	Teak	710 021 04
	Mahagoni	710 022 00
	Nussbaum	710 023 07
	Padouk	710 024 03
	Wenge	710 025 18

Andere Farben auf Anfrage.

Gebindegrößen 5 / 1 Liter

Bindemittelbasis

Leinölmodifiziertes Alkydharz

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30 °C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren. Coloröl unverdünnt mit Bürste, Flächenstreicher, Spachtel oder Mohair-Rolle auftragen. Je nach Saugfähigkeit des Holzes liegt der Verbrauch bei ca. 40-80 g/m². Das Öl einige Minuten eindringen lassen, jedoch nicht länger als 30 Minuten. Öl dort nachgießen, wo der Boden schneller aufsaugt. Wird zu viel Material aufgetragen und ist das Holz bereits gesättigt, lässt sich das überschüssige Material nicht mehr verpaden und muss mit einem Gummiwischer scharf abgezogen und aufgenommen werden.


Farbtiefe- und Intensivität wird wesentlich durch die Holzart, die Saugfähigkeit des Holzes und den Schliiff beeinflusst. Eine Probekolorierung wird daher unbedingt empfohlen.


Nicht unter 12 °C Bodentemperatur verarbeiten. Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr).


Untergrundvorbehandlung/Verarbeitung

Abgestufter Holzschliiff mit Körnung 80/100. Vor Holzschliiff ggf. mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl Fugen verspachteln. Die Fläche muß trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.


Imprägnierung


 OLI-NATURA Coloröl
ca. 40-80 g/m²

 ca. 20-30 Minuten

 Mit Gummiwischer
überschüssiges Material
abziehen


 Mit grünem Pad
einmassieren


 ca. 4-6 Stunden


 Mit untergelegtem fuslen-
freiem Lappen Restöl
aufnehmen. Mit weißem
Pad endpolieren


Endhärte nach 8-10 Tagen!


Grundierung unter TOP, BUSINESS od. FLEX


 OLI-NATURA Coloröl
ca. 40-80 g/m²

 ca. 20-30 Minuten

 Mit Gummiwischer
überschüssiges Material
abziehen

 Mit grünem Pad
einmassieren

 ca. 1 Stunde

 Mit untergelegtem fuslen-
freiem Lappen Restöl
aufnehmen. Mit
weißem Pad polieren

Endhärte nach 8-10 Tagen!

Trocknung

Angaben gemessen bei normaler Bedingung von 20 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur Auffrischung und Pflege der Imprägnierung empfehlen wir OLI-NATURA Hartwachsölpflege.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: April 2006

