

OLI-AQUA BEIZE EASY MIX

WODOROZCIENCZALNA BEJCA, MODUŁOWA DO INDYWIDUALNEGO TWORZENIA BEJC NA MIEJSCU.

- 1 bejca bazowa i 4 koncentraty bejc pozwalają na uzyskanie indywidualnych kolorów na drewnie
- Do stosowania na drewnie miękkim i twardym o grubych i drobnych porach
- Doskonały efekt egalizujący lub rustykalny
- Do nakładania natryskiem lub pędzlem. Po 5 godzinach nadaje się do lakierowania lakierami wodnymi OLI-AQUA lub rozpuszczalnikowymi OLI-CRYL

Kolory: OLI-AQUA EASY MIX Bejca bazowa – bezbarwna
OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – wenge
OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – dąb rustykalny
OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – mahoń
OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – orzech

Wielkość opakowań: 5 l bejca bazowa, 1 l koncentrat bejcy



OLI-AQUA BEIZE EASY MIX

Wodorozcieńczalny kompaktowy system mieszania bejc tworzą cztery koncentraty bejc i jedna bezbarwna bejca bazowa. System pozwala łatwo i szybko uzyskać w szerokim zakresie wszystkie indywidualne odcienie do barwienia drewna. Bejce serii OLI-AQUA EASY MIX polecane są do barwienia wszystkich popularnych gatunków; zarówno do drewna o drobnych i grubych porach oraz do drewna miękkiego jak i twardego. W zależności od intensywności mieszaniny oraz metody aplikacji można uzyskać doskonały efekt egalizujący lub bardziej wyrazisty rustykalny. Do nakładania natryskiem lub pędzlem.

Technisches Datenblatt
QR-Code scannen



Dystrybutor



DE_OLIAQUA BEIZE EASY MIX_Handwerk_ST_18012017

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22
09244 Lichtenau
Deutschland



Tel. +49 (0) 37208/84-0
Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de

Homepage

QR-Code scannen

OLI-AQUA BEIZE EASY MIX

WODOROZCIENCZALNA BEJCA

www.oli-lacke.de

UWAGI PRZY STOSOWANIU:

- Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20 ° C i 50% wilgotności wzgl. powietrza.
- Przed użyciem zawartość opakowania dobrze wymieszać!
- Wszystkie elementy urządzenia natryskowego powinny być wykonane ze stali szlachetnej.
- Pistolet do natrysku natychmiast po użyciu czyścić wodą.
- Nie stosować przy temperaturze poniżej +15oC.
- Polecana do wszystkich popularnych miękkich i twardych gatunków drewna wewnątrz pomieszczeń jak np. buk, dąb, świerk lub lipa.
- Przy bejcowaniu metodą zanurzeniową, szczególnie przy drewnach miękkich i buku zaleca się dodać ok.10% OLI-AQUA PRIME 15.81.
- Odcień bejcy zależy od rodzaju drewna, szlifowania i metody nanoszenia. Zaleca się przeprowadzenie próbnego bejcowania/ lakierowania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- Powierzchnie powinny być suche, gruntownie oczyszczone, bez śladów olejów, wosków, smarów, silikonu i pyłu szlifierskiego.
- Stopniowane szlifowanie drewna granulacją 150/180. Im drobniejszy szlif tym gładsza powierzchnia drewna.

POSTĘPOWANIE:

a) Nanoszenie natryskiem bez rozprowadzania:

Szczególnie polecana do stosowania na liściaste gatunki drewna o drobnych porach np. buk, klon, wiśnia lub na chłonne gatunki drewna iglastego np. sosna i świerk.

Nanieść równomiernie krzyżowo do uzyskania wilgotnej ale nie mokrej powierzchni pistoletem kubkowym (dysza: 1,2 mm. – 1,5 mm. , ciśnienie ok. 2 bar). Nadmiaru bejcy nie rozprowadzać. Wielokrotne nanoszenie niewielkiej ilości bejcy natryskiem daje szczególnie wyrównany kolor.

b) Nanoszenie natryskiem z rozprowadzaniem:

Szczególnie polecana do stosowania na gatunki o grubych porach drewna miękkiego i twardego np. dąb, jesion, klon, mahoń.

Bejcę nanieść w jednym przejściu do pełnego nasycenia powierzchni pistoletem kubkowym (dysza: 1,5 mm. – 2,0 mm., ciśnienie ok. 2 bar). Po 1-2 minutach nadmiar bejcy rozprowadzić szerokim pędzlem rozpoczynając najpierw w poprzek rysunku drewna a następnie wzdłuż. Pędzel często wycierać szmatką w celu eliminowania zebranego nim nadmiaru bejcy. Pozwala to uzyskać rustykalny efekt kolorowania.

c) Nanoszenie pędzlem z rozprowadzaniem:

Bejcę nanieść płaskim pędzlem równomiernie, szybko i obficie zaczynając od krawędzi, nakładając na powierzchnię wzdłuż usłojenia drewna , następnie w poprzek i jeszcze raz wzdłuż . Po 1-2 minutach nadmiar bejcy rozprowadzić szerokim pędzlem zgodnie z rysunkiem drewna. Pędzel często wycierać szmatką w celu eliminowania zebranego nim nadmiaru bejcy.

Czas schnięcia:

Do nakładania natryskiem lub pędzlem. Po 5 godzinach nadaje się do lakierowania lakierami wodnymi OLI-AQUA lub rozpuszczalnikowymi OLI-CRYL.

	Składniki: Wenge Kolor bazowy		Składniki: Wenge i bezbarwna bejca bazowa 1:7		Składniki: Wenge i bezbarwna bejca bazowa 1:40
	Składniki: Orzech Kolor bazowy		Składniki: Orzech i bezbarwna bejca bazowa 1:7		Składniki: Orzech i bezbarwna bejca bazowa 1:40
	Składniki: Dąb rustykalny Kolor bazowy		Składniki: Dąb rustykalny i bezbarwna bejca bazowa 1:7		Składniki: Dąb rustykalny i bezbarwna bejca bazowa 1:40
	Składniki: Mahoń Kolor bazowy		Składniki: Mahoń i bezbarwna bejca bazowa 1:7		Składniki: Mahoń i bezbarwna bejca bazowa 1:40
	Składniki: 63% Mahoń 37% Wenge		Składniki: 13% Dąb rust. 4% Mahoń 18% Orzech 15% Wenge 50% Bezbarwna		Składniki: 3% Dąb rust. 1% Orzech 96% Bezbarwna
	Składniki: 23% Dąb rust. 1% Mahoń 1% Orzech 75% Bezbarwna		Składniki: 1% Dąb rust. 2% Orzech 97% Bezbarwna		Składniki: 10% Dąb rust. 41% Mahoń 22% Orzech 27% Bezbarwna
	Składniki: 1% Dąb rust. 2% Mahoń 2% Orzech 95% Bezbarwna		Składniki: 21% Dąb rust. 1% Mahoń 18% Orzech 64% Bezbarwna		Składniki: 24% Dąb rust. 19% Mahoń 18% Orzech 8% Wenge 31% Bezbarwna