



OLI-AQUA NORDIC 18.40 | 1K/2K-Rohholzeffektlack

WASSERBASIERTER 1K/2K-PU-GRUND- UND ÜBERSZUGSLACK FÜR ROHHOLZEFFEKT-LACKIERUNGEN IM GESAMTEN MÖBEL- UND INNENAUSBAU. SCHWER-ENTFLAMMBAR NACH DIN EN 13501-1.

Wasserbasierter 1K + 2K Spritzlack mit Rohholzeffekt in tiefmatt (< 5 Gloss) für die handwerkliche und serielle Möbel- und Treppenlackierung. Besitzt Anti-Fingerprinteigenschaften, neigt nicht zum Aufglänzen, ist lichtbeständig und nach der europaweit gültigen Prüfnorm DIN EN 13501-1 (als schwer entflammbar) zertifiziert. Damit bleiben Holzbaulemente auch nach der Beschichtung den Brandschutzbestimmungen erhalten. Besonders geeignet für helle Holzarten und zum Ablackieren von OLI-AQUA Farblacken. Bei farblosen Aufbauten überzeugt die nicht anfeuernde Tiefmattlackoberfläche von unter 5 Gloss. Dadurch kommt es beim Einsatz als Überzugslack auf Farblacken nicht zur Verfälschung des Farbeindrucks.

- Wasserbasierter 1K/2K-PU-Rohholzeffektlack für die Spritzlackierung von Möbel- und Treppenoberflächen
 - Ultramatt – Glanzgrad unter 5%
 - Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand
 - Ohne Aufglanzneigung mit Anti-Fingerprinteigenschaft
 - Sehr gute Schleifbarkeit, Fülle und Resistenz
- Erfüllt/Geprüft nach:**
- EU-Decopaintkonform
 - Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
 - DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
 - DIN 53160 (speichel- und schweißsecht)
 - DIN 68861 T1 C (chem. Beständigkeit)
 - DIN 68861 T1 B (ausgewählte Medien)
 - Frei von Formaldehyd und Aromaten
 - Frei von NMP und NEP

Bestellcode: A04643

Glanzgrad: Ultramatt / Rohholzeffekt

Gebindegrößen: 10 Liter, 5 Liter

Bindemittelbasis: Hochwertige PU-Dispersion aus mindestens 30% erneuerbaren Rohstoffen

Härter (Optional): OLI-AQUA Härter 13.5 (A00731) (MV 20:1)

Gebindegrößen: 500 ml, 250 ml

Lagerfähigkeit: Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte. Nicht unter +15°C verarbeiten
- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren! Nach Materialentnahme Gebinde immer wieder gut verschließen, um Inhalt vor Antrocknungen (Hautbildung) zu schützen.
- Als 2K-Variante kurz vor Gebrauch im Mischungsverhältnis 20:1 mit OLI-AQUA Härter 13.5 intensiv angerührt.
- Der Härter bewirkt eine deutliche Viskositätssenkung auf Spritzniveau. Bei Verarbeitung mit der Becherpistole bis max. 5% Leitungswasser-Zugabe möglich. Vor Weiterverarbeitung 10 Minuten stehen lassen. Die Topfzeit beträgt 3 Stunden. Das Ende der Topfzeit ist nicht durch eine Veränderung der Viskosität erkennbar. Überschüssiges Material nicht zurückschütten.
- Bei Verwendung als 1K-Spritzlack mit 5% bis max. 10% Leitungswasser auf Verarbeitungviskosität einstellen
- WICHTIG: Bei Airless-/Airmix-Spritzpistolen Spalt- bzw. Einsteckfilter nicht feiner als 100 µm verwenden.
- Während der Verarbeitung entsteht in der Nassphase ein milchiger Schleier, der nach vollständiger Trocknung verschwindet.
- Alle Materialien führenden Armaturen müssen aus Edelstahl gefertigt sein.
- Spritzpistole sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Bei dunklen und dunkel gebeizten Holzoberflächen sollte eine Probelackierung erfolgen.
- Bei der Lackierung von harzreichen und inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. Bsp. Kiefer empfiehlt sich die Härter-Zugabe.

Oberflächenvorbereitung:

- Abgestufter Holzschliff mit Körnung 150/180. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen.
- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand: 20012020_sst



**Verarbeitung:****Spritzen Becherpistole**

Spritzdruck: 2,0-3,0 bar
Düsengröße: 1,8-2,0 mm
Wasserzugabe / Viskosität:
siehe Verarbeitungshinweise

Spritzen Airmix

Spritzdruck: 90-110 bar
Düsengröße: 0,23-0,28 mm
Wasserzugabe / Viskosität:
siehe Verarbeitungshinweise

Trockenzeiten

Staubtrocken: 45 Min
Schleifbar: 90 Min
Stapelfähig: 16 Std.

Aufbauempfehlung als und Grund- Überzugslack

- Lack bzw. Lack-/Härtegemisch mit ca. 100 g/m² grundieren
- Schleifbar nach 90 Min
- Lack-Schliff mit Korn 240
- Lack bzw. Lack-/Härtegemisch mit ca. 100 g/m² Decklackieren
- Stapelfähig nach Trocknung über Nacht

Aufbauempfehlung als Überzugslack für Buntlack:

- Buntlack nach Trocknung über Nacht mit Körnung 400 Schleifen
- Lack bzw. Lack-/Härtegemisch mit ca. 100 g/m² Decklackieren
- Lack-Schliff mit Korn 240
- Stapelfähig nach Trocknung über Nacht

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand: 20012020_sst

