



OLI-NATURA Scandic Oil "用于家具"

不含VOC原木效果油，用于轻型木质家具和楼梯。用于绘画

Scandic油 "用于家具"给木材带来了现代的、永恒的和优雅的原木效果。它几乎不强调浅色木种的固有颜色，也不容易产生孔隙痕迹。上过油的家具表面看起来好像没有经过处理。Hydro-Oil不含VOC，气味温和，光线稳定，对环境友好。它很容易用刷子涂抹，在垂直表面上有很好的稳定性。它也可以用手动喷枪进行喷涂。木材保持透气性，并有防水保护。它不会开裂、剥落或剥落，并且像维修一样容易护理。

已审查

- Giscode Ö10+
- 不含VOC
- Z-157.10-217 (根据DIBt原则 · 经过排放测试的建筑产品)
- DIN 71-3 (儿童玩具的安全)
- DIN 53160 (防唾液、防汗水)
- 钴和钨的自由

订单代码。	原木的效果 (A05049)
容器尺寸。	1升
化学成分	天然可再生原料 (在水中乳化的改性亚麻籽油, 无铅和无钴的干燥材料, 不含氧的抗皮肤剂, 硅石, 微粉化蜡, 二氧化钛
保质期。	在密封的原始容器中24个月。储存和运输不高于+30° C/低于+5° C. 保护免受霜冻 打开的容器应尽快用完 · 立即重新密封 · 避免阳光照射。
标记	不适用, 不属于危险材料。更多安全信息见安全数据表 · 网址: www.oli-lacke.de 。
消费。	2层 根据底层的吸收能力 · 每层40-60 g/m ² (15-25 m ² /l) 。
工具。	刷子或平刷, 打磨海绵粒P220, 垫米色

适用领域

内部。住宅。适用于未经处理的轻质硬木和软木 (橡木、水曲柳、云杉或杉木)。

特别适用于桌子、椅子、长椅、床、门、抽屉柜和橱柜。

处理指示。

- 最佳的加工条件是+20°C和50%的相对湿度。不要在低于+15°C的物体温度下使用。
- 在室温下处理材料 · 并在使用前充分摇晃/搅拌!
- 只有在经过初步测试后, 才能在深色的异国木材和成分含量高的木皮上使用。
- 在使用前将不同批号的容器混合, 以避免出现色差。
- 用棉布或吸油布清除无法按摩的多余油污, 用抛光垫抛光表面。
- 在加工过程中, 在湿润阶段会出现颜色加深的现象, 在完全干燥后会消失。
- 氧化干燥: 确保在加工过程中和加工后开窗, 以实现空气流通。

表面处理。

- 仔细打磨木材表面. 从粗磨开始. 家具的最后打磨 P240
- 木材含水率: 8-12 %
- 表面必须干燥 · 彻底清洁 · 没有油、蜡、油脂、硅胶和打磨的灰尘。

我们的应用技术建议, 无论是书面的还是口头的, 都只能提供无约束力的建议。它们是基于我们的经验和来自实践的当前知识状况。它们并不免除用户测试我们的产品是否适合预期用途的责任。至此, 以前的所有版本都失去了效力。状态。 17.06.2021





扩散应用

- 摇晃。充分摇晃或搅拌容器中的内容。
- 第一次涂油：用刷子或平刷顺着纹理方向均匀地涂油。
- 中间干燥：让涂抹的油至少干燥2小时
- 手工中间打磨：现在，干燥后的油污被立即用P220-P280砂粒沿纹理方向进行中间打磨。将表面的灰尘清除干净。
- 第二次涂油：然后用刷子或平刷按纹理方向均匀地涂上第二层油。
- 抛光。立即用手或抛光机在湿油中进行按摩，不留任何残留物。

喷雾应用

- 在喷雾应用的情况下（杯式枪·喷嘴1.8毫米，压力2巴），确保通过调整尺寸来实现均匀分布。

消费。

2层 | 根据底层的吸收能力，每层40-60 g/m²（15-25 m²/l）。

烘干。

根据湿度和温度的不同，表面。1小时后尘干，3-5天后完全固化。在这段时间里，要轻柔地对待，并保护其不受水的影响。

干燥时间取决于木材的类型和基材的吸收性。良好的通风以及高温会增加氧化反应。非吸收性区域的过多材料会延迟干燥，低温和/或过高的湿度和/或过多的木材水分也是如此。

护理。

对于初始护理和刷新，请使用OLI-NATURA Refresher。对于正常的维护清洁，我们建议使用OLI-NATURA木头肥皂。

清洁刷子和工具

使用后立即用清水清洗工具

