



## ОЛИ-НАТУРА Scandic-Oil »For Furniture«

### МАСЛО С ЭФФЕКТОМ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ЛЕСТНИЦ ИЗ СВЕТЛОГО ДЕРЕВА. ДЛЯ ОКРАСКИ

Масло Scandic "Для мебели" придает дереву современный, неподвластный времени и элегантный эффект необработанной древесины. Она почти не подчеркивает присущий светлым породам древесины цвет и не склонна к образованию пор. Промасленная поверхность мебели выглядит как необработанная. Hydro-Oil не содержит летучих органических соединений, обладает легким запахом, светостойкостью и экологичностью. Легко наносится кистью и хорошо держится на вертикальных поверхностях. Его также можно наносить с помощью ручного распылителя. Дерево остается воздухопроницаемым и защищено от воды. Он не трескается, не шелушится и не отслаивается, за ним легко ухаживать, как и ремонтировать.

#### Отвечает требованиям норм:

- Код ГИС Ö10+
- Z-157.10-217 (Допуск как строительный материал по нормативам DIBt)
- ДИН EN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
- ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне)
- Не содержит VOC, формальдегида, кобальта и оксидов

**Код заказа:** Эффект необработанного дерева (A05049)

**Размер контейнера:** 1 литр

**Хим. состав:** Естественные возобновляемые сырьевые материалы (эмульсия модифицированного льняного масла с водой), не содержащие свинца и кобальта сиккативы, бескислородное средство для защиты кожи, кремниевая кислота, микронизированные воски, двуокись титана

**Срок хранения:** В закрытой заводской упаковке не менее 24 месяцев. Хранение и транспортировка при температуре не более +30°C / не менее +5°C.

**Обозначение:** Не применимо, опасных грузов нет. Дополнительная информация о безопасности в паспорте безопасности в разделе [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

**Потребление:** 2 слоя I В зависимости от впитываемости подложки 40-60 г/м<sup>2</sup> за один слой (15-25 м<sup>2</sup>/л)

**Инструменты:** Кисть или плоская щетка, шлифовальная губка зернистая P220, пад бежевый

#### Область применения:

Интерьер. Жилье. Применяется для необработанных светлых твердых и мягких пород древесины (дуб, ясень, ель или пихта).

Особенно подходит для столов, стульев, скамеек, кроватей, дверей, комодов и шкафов.

#### Указания по применению:

- Оптимальные условия нанесения при T - +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Не рекомендуется нанесение при T подложки менее +15°C.
- Рекомендуется нанесение при комнатной температуре. Перед применением упаковку тщательно перемешать!
- Использовать только на темных экзотических породах дерева и шпоне с высоким содержанием ингредиентов после предварительной проверки.
- Перед использованием смешайте емкости с разными номерами партий, чтобы избежать различий в цвете
- Удалите излишки масла, которые не удается вmassировать, хлопчатобумажной или впитывающей масло тканью и отполируйте поверхность полировочным диском
- В процессе обработки во влажной фазе происходит углубление цвета, которое исчезает после полного высыхания
- Материал сохнет окислительным (воздушным) путем. Во время и после применения рекомендуется открыть окна для улучшения движения воздуха в помещении.

#### Подготовка поверхности:

- Тщательно отшлифуйте поверхность дерева. Начните с грубой шлифовки. Окончательная шлифовка для мебели P240.
- Влажность древесины: 8-12 %
- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от остатков масла, воска, жира, силикона, шлифовальной пыли и т.д.

#### Применение спреда:

- **Потрясти:** Хорошо встряхните или перемешайте содержимое контейнера.
- **Первое нанесение масла:** равномерно нанесите масло кистью или плоской щеткой в направлении зерна.
- **Промежуточная сушка:** Дайте маслу высохнуть в течение не менее 2 часов
- **Ручная промежуточная шлифовка:** Теперь высохшее масляное покрытие промежуточно шлифуется в направлении зерна зернистостью P220-P280. Хорошо очистите поверхность от пыли.
- **Второе нанесение масла:** Затем равномерно нанесите второй слой масла кистью или плоской щеткой в направлении зерна.
- **Полировка:** Немедленно вmassируйте влажное масло бежевым падом вручную или полировальной машиной, не оставляя следов.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно консультативный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.  
Редакция: 17.06.2021



**Нанесение спрея:**

В случае распыления (чашечный пистолет, сопло 1,8 мм, давление 2 бар) обеспечьте равномерное распределение с помощью просеивания.

**Потребление:**

2 слоя | В зависимости от впитывающей способности основания 40-60 г/м<sup>2</sup> на слой (15- 25 м<sup>2</sup>/л).

**Сушка:**

В зависимости от влажности и температуры, поверхность становится сухой через 1 час и полностью отвердевшей через 3-5 дней. В это время обращайтесь с ними бережно и защищайте от воды.

Высыхание зависит от породы древесины и впитывающей способности основания. Хорошая вентиляция и высокие температуры усиливают окислительную реакцию. Избыток материала на невпитывающих участках задерживает сушку, как и низкие температуры и/или повышенная влажность и/или избыточная влажность древесины.

**Уход:**

Для первоначального ухода и освежения используйте OLI-NATURA Refresher. Для обычной поддерживающей чистки мы рекомендуем мыло OLI-NATURA Wood Soap.

**Чистящие щетки и другие инструменты:**

Очищайте инструменты водой сразу после использования.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.  
Редакция: 17.06.2021

