



OLI-NATURA HS 1C/2C Hard Wax oil

欧利臻原高固含硬蜡油（单组分/双组份）

高固含油和蜡组合，有单组分和双组份。适用于高流量楼梯、木地板、软木地板的室内木质品专业表面处理。本色和彩色。

欧利臻原高固含硬蜡油（单组分/双组份），无色，高固含量，几乎 100%。有很强的抗污垢和防水，以及健康的木制表面，最低只需涂一遍。木油从内部保护木材，蜡在表面形成一个持久的，丝绸般的哑光膜，并且透气，易于清洁，易于修复。为加速硬化，提高对化学品的耐磨性，还可使用配套硬化剂进行施工，使表面在一天内完全硬化。

性能及测试标准:

- EU – Decopaint Directive 欧盟装饰法规
- Z-157.10- 17 (低排放, 符合 DIBt 认证)
- DIN 71-3 (玩具安全认证) and DIN 53160 (耐唾液和汗液)
- 不含杀虫剂, 防腐剂, 钴和胍, 完全固化后对人、动物、植物都是安全的。

产品编号: 自然色/本色(A01400)、玄武岩黑(A04349)、烟草色(A04383)、巴利克色(A04384)、烟熏色(A04385)、阿拉斯加灰色(A04351)、冰川灰色(A04386)、石灰白色(A04387)、极地白色(A04350)、柚木色(A04348)、胡桃木色(A04388)、鸡翅木色(A04389)

包装: 3 升, 1 升

成分: 天然、可再生初级产品(木油、亚麻油、蓖麻油)、无铅干燥剂、硅酸、蜡

保质期: 在工厂密封容器中保存 24 个月。储存和运输温度: + 30°C / + 5°C。

硬化剂: 欧利臻原硬化剂(配比 10:1)(A03662)

标签: 有关标签的详情及安全指引, 请参阅我们的安全资料表(www.oli-lacke.de)。

用量: 每遍每层 20-40 克/平方米(25-50 平方米/升), 视表面吸收率而定。

工具: 微纤维辊(5mm)、油刷、平刷、米色垫、白色垫

操作说明:

- 最佳工艺条件是: + 20°C 和 50% 相对湿度。
- 不要使用在温度低于 + 15°C。
- 在使用前摇匀。
- 油脂含量高的木材, 涂刷前先进行测试!
- 不同批号使用前需预先混合, 以避免颜色差异。
- 使用双组分材料: OLI-NATURA HS Hardwax 与 OLI-NATURA 固化剂的比例 10:1 使用前搅拌均匀。混合后, 自然色油在 2-3 小时内用完, 彩油的在 1-2 小时内用完。
- 不要倒出多余的材料!
- 有自然的危险!

关于产品应用我们只能不具约束力的口头和书面的建议。对于实际使用也是基于我们的经验和当前的知识。然而, 这些建议, 并不能免除用户义务测试产品是否适合目的和应用。这个声明取代所有先前的版本。最后更新: 01.02.2019 / BK





- 使用后请立即清洗受污染的布料/垫子或将其浸入水中。
- 擦去表面多余的油,以避免水坑形成。
- 氧化干燥: 确保在施工完成后打开窗户来实现空气循环。

表面处理:

- 木头表面彻底打磨;从粗砂开始,地板最终用 100-150 目砂光,家具最终用 180-240 目砂光。
- 表面必须干燥,彻底清洗和免费的油、蜡、油脂、硅和喷砂粉尘。
- 拼花地板,我们建议你填满关节 OLI-Fugenkitt 蔗渣板解决方案和砂尘之前最后的砂光。

施工方法:

1. 使用前请摇匀容器。可选择硬化剂以 10:1 的比例混合。混合后,自然色油在 2-3 小时内用我,彩色在 1-2 小时内用完。
2. 分片施工,将 5-10 平方米(20-40 克/平方米,视木材种类而定)的油倒在表面。用微纤维辊(5 毫米)、米色衬垫的涂油器、油刷或油漆刷轻而薄地涂抹。
3. 干燥 30-60 分钟后,用手或抛光机配合米色垫抛光油,直到表面呈现均匀的哑光。用棉布除去多余的油。
4. 最后,用手或抛光机配合白色衬垫或棉布彻底抛光。

干燥: 根据空气湿度和温度,油面 1-2 小时后表干, 2-3 天后完全硬化(双组份硬蜡油 24 小时)。在这段时间保护表面免受水的侵害。

清洁和保养: 对于修复和护理,使用欧利臻原硬蜡油保养剂。对于定期保养清洁,我们推荐使用欧利臻原油面清洁剂。

