



OLI-NATURA HS Profiöl, farbig

PIGMENTIERTES HIGH-SOLID PROFIÖL ZUR FARBIGEN GRUNDBEHANDLUNG MASSIVER HOLZFUSSBÖDEN, HOLZTREPPEN &- MÖBEL IM INNENBEREICH. FÄRBT UND SCHÜTZT MIT NUR EINEM ÖLAUFTRAG.

Pigmentiertes High-Solid-Imprägnieröl auf Naturölbasis mit einem Festkörper von 95%. Sorgt mit nur einem Öl-Auftrag für eine maximale Holz sättigung und natürlich transparente Farbgebung, ohne die Struktur des Holzes zu verändern. Ideal für die farbige Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich. Besonders geeignet für Holzfußböden wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden sowie für Treppen und Möbeloberflächen. Es schützt das Holz von innen und erzeugt eine widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Naturöl-Oberfläche. Zur Beschleunigung der Durchhärtung und Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit kann das HS Profiöl mit dem OLI-NATURA HS Härter verarbeitet werden. Zugleich ist eine Überlackierung mit OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K Parkettsiegel möglich.

Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode Ö20+
- Z-157.10- 17 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen

Bestell-Code: Basalt (A03777), Tabak (A03779), Barrique (A03778), Rauchgrau (A03774), Alaskagrau (A03776), Gletschergrau (A03775), Weiß gekälkt (A01376), Polarweiß (A01401), Teak (A01380), Nussbaum (A01384), Wenge (A01388)

Gebindegrößen: 2,5 Liter, 1 Liter

Härter (optional): 250 ml, 100 ml (MV 10:1) (A03662)

Zusammensetzung: Modifizierte pflanzliche Öle wie Leinöl; blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Anti-Hautmittel, lichtechte Erd-/Mineralpigmente

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Originalgebinde 24 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

Kennzeichnung: Entfällt, kein Gefahrgut. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verbrauch: 1 Auftrag / Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20-40 g/m² pro Auftrag (25-50 m²/l)

Tools: Öl-Rolle, Ölapplikator, Ölbürste oder Flächenstreicher, Pad beige, Pad weiß

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Auf inhaltsstoffreichen Exotenhölzern und Furnieren nur nach Vorversuch verwenden.
- Gebinde mit verschiedenen Chargen-Nummern vor Gebrauch mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden.
- Selbstentzündungsgefahr: Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren
- Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um Luftzirkulation zu erreichen.

Optionale Verarbeitung nur für den gewerblichen Verarbeiter bestimmt!

- Optional mit OLI-NATURA HS Härter im Verhältnis 10:1 zu verarbeiten. Nach dem Abmischen beträgt die Topfzeit des farbigen Öls 1-2 Stunde. Entsprechende Verarbeitungshinweise dazu im Technischen Merkblatt für OLI-NATURA HS Härter. Überschüssiges Material nicht zurückschütten.
- Optional überlackierbar mit OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K-Parkettsiegel nach 2 Tagen Trocknung. Vor Überlackierung mit Einscheibenmaschine und grünem Pad Oberfläche leicht aufrauen. Entsprechende Verarbeitungshinweise im Technischen Merkblatt.

Oberflächenvorbereitung / Aufbauempfehlung:

- Holzoberfläche sorgfältig schleifen, mit grobem Schriff beginnen, Endschriff für Endschriff für Fußböden P100-150, für Möbel P180-240.
- Holzfeuchte: 8 – 12%
- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.
- Bei Parkettböden vor Holzendschriff ggf. mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.
- Gebinde vor Gebrauch und während der Verarbeitung gut schütteln/aufrühren.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 29012021_sst_pjg



**Im Möbelbereich:**

- Öl mit Flachpinsel oder Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig dünn auftragen. 30 Minuten einwirken lassen und mit beigem Pad einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch/ oder Ölsaugtuch abnehmen und auspolieren.
- Alternativ kann das Öl auch mit einem getränkten, feinen Schleifvlies ins Holz eingeschliffen werden. Nach kurzer Einwirkzeit eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch abnehmen und auspolieren. Die Fläche sollte gleichmäßig matt erscheinen.

Im Parkettbereich:

- Öl mit Ölroller, Ölappikator, Ölbürste oder Flächenstreicher in Abschnitten von 5-10 m² gleichmäßig dünn auftragen. 30-60 Minuten einwirken lassen und mit beigem Pad per Hand oder Poliermaschine so lange einmassieren, bis das Holz gesättigt ist und gleichmäßig matt erscheint. Für das Endpolish und um eventuell überschüssiges Öl abzunehmen, mit einem Ölsaugtuch oder Polierpad auspolieren.

Verbrauch: 1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20-40 g/m² pro Auftrag (25-50 m²/l)

Trocknung: Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet. Bei der als 2K-Variante verkürzt sich die Durchhärtungszeit um zirka 24 Stunden. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

Der Verbrauch und die Trocknung sind abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen verzögert die Trocknung ebenso wie niedrige Temperaturen und/oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und/oder eine zu hohe Holzfeuchte.

Hinweis: Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Pflege: Zur Auffrischung und Pflege OLI-NATURA Holzpflegeöl oder OLI-NATURA Holz-Refresher verwenden. Alternativ können Sie das Farbige HS Profiöl im Verhältnis 1:2 mit dem OLI-NATURA Ölverdünner mischen, um ein passendes pigmentiertes Pflegeöl zu erhalten. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 29012021_sst_pjg

