



## OLI-NATURA Scandic-Oil Classic

VOC-FREIES ROHHOLZEFFEKTÖL FÜR HELLES WOHN-PARKETT. FÜR DEN ROLLAUFTRAG.

»OLI-NATURA Scandic-Oil Classic« ist vom skandinavischen Einrichtungsstil inspiriert und erzeugt einen echten Rohholzeffekt auf helle Holzarten wie Eiche, Fichte, Weißtanne oder Esche. Die Eigenfarbe und die Poren des Holzes werden so gut wie nicht hervorgehoben. Der geölte Massivholzboden wirkt optisch wie unbehandelt und frisch geschliffen. Das Hydro-Öl ist VOC-frei, geruchsmild und besonders umweltschonend. Es lässt sich in zwei Aufträgen mit der Rolle auftragen, wobei nach dem ersten Ölauftrag ein Glättschliff erfolgen sollte. Das geölte Holz bleibt atmungsaktiv und ist wasser- und schmutzabweisend geschützt. Es reißt, blättert und schuppt nicht und ist genauso pflegeleicht wie reparaturfreundlich. Ölgetränkte Lappen und Pads neigen nicht zur Selbstentzündung.

### Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode Ö10+
- Z-157.10-217 (Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- Baubook gelistet
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- VOC-FREI und FREI von Kobalt und Oximen

**Bestell-Code:** Farblos (A 04356\_KF)

**Gebindegrößen:** 5 Liter

**Zusammensetzung:** Natürliche nachwachsende Rohstoffe (modifiziertes Leinöl in Wasser emulgiert), blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, Kieselsäure, mikronisierte Wachse, Titandioxid

**Lagerfähigkeit:** Ungeöffnet mind. 24 Monate. Vor Frost schützen.

**Kennzeichnung:** Entfällt, kein Gefahrgut. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

**Verbrauch:** 2 Aufträge | Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 60-80 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (12-15 m<sup>2</sup>/l)

**Tools:** Mikrofaser-Rolle (5 mm), Ölappikator, Ölbürste oder Flächenstreicher, Schleif-Pad schwedenrot

**Reinigung der Tools:** Mit Wasser

### Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte. Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Die Holzfeuchte sollte max. 12% betragen.
- Gebinde unmittelbar vor dem Auftrag gut schütteln/ aufrühren. Nicht verdünnen!
- Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden.
- Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um Luftzirkulation zu erreichen.

### Oberflächenvorbereitung / Aufbauempfehlung:

- Die Holzoberfläche sorgfältig schleifen, mit grobem Schliff beginnen, Endschliff für Böden Korn 120-150.
- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.
- Bei Parkettböden vor Holzendschliff ggf. mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.

### Applikation:

1. ERSTER ÖLAUFTRAG: Tragen Sie das Parkett-Öl mit einer kurzflorigen Microfaserrolle (ca. 5 mm) gleichmäßig satt auf. Arbeiten Sie wegen der raschen Trocknung zügig und vermeiden Sie in bereits getrocknetes Öl hineinzurollen.
2. TROCKNEN LASSEN: Lassen Sie die Oberfläche mindestens 2-3 Stunden trocknen.
3. GLÄTTSCHLIFF: Den getrockneten Erstauftrag mit einem schwedenroten Lackschleifpad zwischenschleifen und gut entstauben/absaugen.
4. ZWEITER ÖLAUFTRAG: Tragen Sie das Parkett-Öl quer zum vorherigen Arbeitsgang mit einer kurzflorigen Microfaserrolle gleichmäßig satt auf und lassen Sie den Auftrag trocknen.

Tipp: Um die Widerstandsfähigkeit des Bodens nochmals zu erhöhen, kann schon nach weiteren 3 Stunden Trocknung die Oberfläche mit OLI-NATURA Refresher erstgepflegt werden.

**Verbrauch:** 2 Aufträge | Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 60-80 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (12-15 m<sup>2</sup>/l)

**Trocknung:** Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Stunden vorsichtig begehbar und zu glätten/schleifen. Bis zur vollständigen Aushärtung in den ersten 3-5 Tagen vor Wasser schützen.

**Pflege:** Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir OLI-NATURA Holzseife. Zur Auffrischung OLI-NATURA Holz-Refresher.

**Hinweis:** EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 05082021 // gs





## OLI-NATURA Scandic-Oil

### NEUTRAL WATER-OIL-COMBINATION FOR AN INVISIBLE TREATMENT OF FLOORS, STAIRS AND FURNITURE MADE OF WOOD. FOR INTERIOR WITH NORMAL USE.

The solvent-free OLI-NATURA Scandic-Oil allows an invisible basic treatment of oak and light woods such as larch, pine or maple. It gives wooden floors, stairs or furniture surfaces a neutral look. Optically and haptically there is nearly no difference to fresh sanded and untreated wood. You achieve with only two applications resistant, water and dirt repellent surfaces that are easy to care, refresh and repair. The oil is particularly eco-friendly, low odor as well as easy and quick to apply. After two hours the second coat can be applied, so the basic treatment is possible within one day. The surface looks amazingly natural, remains breathable and regulates the humidity of the room.

#### Properties and test standards:

- Gicode Ö10+
- EU – Decopaint Directive
- Z-157.10-217 (low-emission; certified construction product in accordance with DIBt standards)
- DIN 71-3 (safety of toys)
- DIN 53160 (saliva and sweat proof)
- VOC-free and free of cobalt and oxime. The cured material is safe for humans, animals and plants.

**Ordering Code:** Raw wood effect /uncoloured (A 04356)

**Packaging:** 5, 1 litre(s)

**Composition:** natural renewable raw materials (modified linseed oil emulsified in water), lead- and cobalt-free driers, silica, micronized waxes, titanium dioxide

**Shelf-life:** 24 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C.

**Labelling:** For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

**Consumption:** 2 coats | 60-80 g/sqm per coat (12-15 sqm/l), depending on the type of wood

**Tools:** Microfiber roller (5 mm), flat brush, white pad

#### Handling instructions:

- Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity. Do not use at temperatures below +15°C.
- Apply material at room temperature and shake well before use!
- OLI-NATURA Scandic Oil is a basic treatment for freshly sanded oak and softwood and should not be applied on dark woods.
- Always apply on a test area before application!
- Remove excess oil from the surface to avoid puddle formation.
- Oxidative drying: Ensure open windows during and after application to get an air circulation.

#### Surface preparation / Setup recommendations:

- Sand the wood surface thoroughly; start with coarse grit, final sanding for flooring with grit 150, for furniture with grit 240.
- The surface must be dry, thoroughly cleaned and free of oil, wax, grease, silicon and sanding dust.
- For parquet flooring we recommend you to fill the joints with OLI-Fugenkitt joint filler solution and sanding dust before the final sanding.
- Shake the container well.

#### In the furniture sector:

- Apply oil with a flat brush evenly and sated in the direction of the grain. After a short time in the wet phase, buff it in with a white pad only until the surface is evenly wetted and still hand-moist. Remove any excess oil with a cotton cloth. After 2 hours a second coat can be applied as described above .

#### In the parquet sector:

- Apply sections of oil for 5-10 m<sup>2</sup> evenly and thinly with microfibre roller, oil applicator, oil brush or flat brush. After a short time in the wet phase, buff it in with a white pad by hand or buffing machine only until the surface is evenly wetted and still hand-moist. Remove any excess oil with a cotton cloth. After 2 hours, a second coat is applied as described above.

**Consumption:** 1 coats | depending on the type of wood approx. 60-80 g/m<sup>2</sup> per coat (12-15 m<sup>2</sup>/l)

**Drying: Depending** on the humidity and temperature, the oiled surface will be dust dry after 1-2 hours and carefully walkable after 3-5 days. Protect it from water during this time.

**After-treatment and care:** For regular maintenance cleaning we recommend OLI-NATURA Wood Soap. For refreshing recommend OLI-NATURA WOOD Refresher.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 05082021 // gs





Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 05082021 // gs





## OLI-NATURA Scandic-Oil I Olej Skandynawski

**NEUTRALNA NIEOŻYWIAJĄCA KOMBINACJA OLEJOWO – WODNA DO PODSTAWOWEGO WYKOŃCZANIA PODŁÓG DREWNIANYCH, SCHODÓW, DRZWI I POWIERZCHNI MEBLOWYCH O NORMALNYCH ODPORNOŚCIACH WEWNĄTRZ POMIESZCZEN.**

Bezrozsączalnikowy **OLI-NATURA Scandic-Oil** na bazie olejowo-wodnej umożliwia prawie niewidoczne podstawowe wykończenie drewna dębowego i jasnych gatunków drewna, takich jak modrzew, sosna czy klon. Sprawia, że podłogi drewniane, stopnie schodów, powierzchnie meblowe lub panele ściennie wyglądają jak świeżo wyszlifowane i nieobrobione drewno. Dzięki dwóm warstwom produktu powierzchnia jest odporna na działanie wody i zabrudzenia, można ją łatwo pielęgnować, odświeżać i naprawiać. Jest to produkt szczególnie przyjazny dla środowiska, bezpieczny dla zdrowia, bezwonny, łatwy i szybki w stosowaniu. Drugą aplikację można wykonać już po dwóch godzinach, dzięki czemu olejowanie powierzchni jest możliwe w ciągu jednego dnia. Powierzchnia wygląda wyjątkowo naturalnie, pozostaje aktywnie oddychająca i reguluje wilgotność pomieszczenia.

### Wypełnione normy/badania:

- Gicode Ö10+
- bezrozsączalnikowy
- Zgodny z wymaganiami EU-Decopaint
- Z-157.10-217 (Produkt budowlany spełnia wymagania emisji DIBt)
- DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo dla zabawek)
- DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)
- Wolny od VOC NIE ZAWIERA formaldehydu, kobaltu ani oksymów.

**Kod handlowy:** bezbarwny (A 04356)

**Wielkość opakowań:** 5, 1 litr

**Baza surowcowa:** naturalne, odnawialne surowce (modyfikowany olej lniany emulgowany w wodzie), środki ułatwiające schnięcie bez związków ołowiu i kobaltu, kwas krzemowy, zmikronizowane woski, dwutlenek tytanu.

**Magazynowanie:** w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 24miesiące. Składowanie i transport w zakresie od +5° C do +30° C.

**Oznakowanie:** oznakowanie i wskazówki bezpieczeństwa dostępne w kartach bezpieczeństwa na stronie [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

**Zużycie:** 2 nałożenia I W zależności od chłonności podłoża 60-80 g/m<sup>2</sup> na warstwę ( 12-15 m<sup>2</sup>/l)

**Narzędzia:** szczotka, wałek z mikrowłókna ( 5 mm) lub aplikator do oleju, biały pad

### Uwagi przy stosowaniu:

- Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20° C i 50% wilgotności wzgl. powietrza. Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +15°C.
- Materiał stosować przy temperaturze pokojowej i przed użyciem dobrze wymieszać!
- OLI-NATURA Scandic-Oil to produkt do podstawowego stosowania na świeżo wyszlifowane drewno dębowe lub drewna iglaste i nie powinien być stosowany na drewna ciemne.
- Nadmiar oleju należy zebrać z powierzchni. Unikać tworzenia się skupisk oleju.
- Schnięcie oksydacyjne: W trakcie prac aplikacyjnych i po skończonym procesie należy zadbać o otwarte okna aby zapewnić właściwą cyrkulację powietrza.

### Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnię drewna starannie wyszlifować zaczynając od szliflu zgrubnego, końcowy szlif dla podłogi granulacja 100-150, dla mebli granulacja 180-240.
- Powierzchnie powinny być suche, gruntownie oczyszczone, bez śladów olejów, wosków, smarów, silikonu i pyłu szlifierskiego.
- Przy drewnianych podłogach przed końcowym szlifem ew. fugi wyszpachlować za pomocą OLI-Fugenkitt i pyłu szlifierskiego.

### Zalecana technologia:

1. Olej dokładnie wymieszać/wstrząsnąć. Średnio porcję oleju OLI-NATURA Scandic-Oil na 5-10 m<sup>2</sup> ( 60-80g/m<sup>2</sup> w zależności od gatunku drewna) ostrożnie polać na powierzchnię i natychmiast rozprowadzać równomiernie cienką warstwą za pomocą szczotki, wałka z mikrowłókna ( 5 mm) lub aplikatora do oleju.
2. Scandic-Oil po 10-20 minutach rozprowadzać za pomocą białego pada, ręcznie lub polerką talerzową aż cała powierzchnia będzie równomiernie matowa.
3. Nadmiar oleju zebrać przy pomocy szmatki.
4. Po 2 godzinach schnięcia przeprowadzić drugie naniesienie tak jak opisano powyżej. Nadmiar oleju koniecznie zebrać za pomocą szmatki.

### Schnięcie:

- W zależności od temperatury i wilgotności powietrza powierzchnia jest pyłosucha po 1-2 godzinach, po dwóch godzinach nadaje się do ostrożnego chodzenia. Do czasu pełnego utwardzenia w pierwszych 3- 5 dniach należy chronić przed wodą.

**Pielęgnacja:** Do bieżącego czyszczenia zalecamy OLI-NATURA Mydło do drewna. Odświeżanie powierzchni za pomocą środka do odświeżania OLI-NATURA WOOD-Refresher.

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 12.06.2018





## ОЛИ-НАТУРА Scandic-Oil

**НЕ ПОДЖИГАЮЩАЯ ДРЕВЕСИНУ КОМБИНАЦИЯ МАСЕЛ С ВОДОЙ ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ БЕСЦВЕТНОЙ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НАПР. ДЕРЕВЯННЫЕ И ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ И МЕБЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ НОРМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ.**

Не содержащий растворителей **ОЛИ-НАТУРА Scandic-Oil** на основе масел и воды дает возможность почти не видимой обработки деревянных поверхностей из дуба и светлых пород древесины (лиственница, сосна или клен). После применения материала деревянные и паркетные полы, ступени лестниц, мебельные поверхности или стеновые панели визуально кажутся необработанной и свежешлифованной древесиной. После нанесения двух слоев материала поверхности обладают водо- и грязеотталкивающими свойствами с высокими стойкими параметрами, они просты в уходе, легко освежаются и ремонтируются. Материал экологически чист, приятно пахнет, положительно влияет на атмосферу в помещении, наносится легко и сохнет быстро. Нанесение второго слоя возможно после двух часов, так что полный цикл обработки поверхности возможен в течение одного дня. Поверхность выглядит естественной, материал позволяет древесине «дышать» и регулирует влажность воздуха в помещении.

### Отвечает требованиям норм:

- Код ГИС Ö10+
- Не содержит растворителей
- Decopaint EC
- Z-157.10-217 (Допуск как строительный материал по нормативам DIBt)
- ДИН EN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
- ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне)
- Не содержит VOC, формальдегида, кобальта и оксидов

**Номер артикула:** Бесцветный (A04356)

**Упаковка:** 5/1 литр

**Хим. состав:** Естественные возобновляемые сырьевые материалы (эмульсия модифицированного льняного масла с водой), не содержащие свинца и кобальта сиккативы, кремниевая кислота, микронизированные воски, двуокись титана

**Срок хранения:** В закрытой заводской упаковке не менее 24 месяцев. Хранение и транспортировка при температуре не более +30°C / не менее +5°C.

**Обозначение:** Обязательное обозначение и указания по безопасности см. в паспорте безопасности на [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

**Расход:** 2 слоя I В зависимости от впитываемости подложки 60-80 г/м<sup>2</sup> за один слой (12-15 м<sup>2</sup>/л)

**Инструменты:** Щетка, микрофибровый валик (5 мм) или аппликатор для масел, белый пад.

### Указания по применению:

- Оптимальные условия нанесения при T - +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Не рекомендуется нанесение при T подложки менее +15°C.
- Рекомендуется нанесение при комнатной температуре. Перед применением упаковку тщательно перемешать!
- ОЛИ-НАТУРА Scandic-Oil – материал для обработки свежешлифованного дуба или светлых пород. Не рекомендуется нанесение на темные поверхности.
- Удалить излишки масла с поверхности, избежать образования луж.
- Материал сохнет окислительным (воздушным) путем. Во время и после применения рекомендуется открыть окна для улучшения движения воздуха в помещении.

### Подготовка поверхности:

- Рекомендуется тщательная ступенчатая шлифовка поверхности, начиная грубым зерном и заканчивая зерном P100-150 для деревянных полов, P180-240 для мебельных поверхностей.
- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от остатков масла, воска, жира, силикона, шлифовальной пыли и т.д.
- На паркетных полах рекомендуется шпатлевание швов перед окончательной шлифовкой с помощью ОЛИ-Шпатлевочного раствора и шлифовальной пыли.

### Технология нанесения:

1. Тщательно перемешать упаковку с материалом. Вылить масло участками размером 5-10 кв.м. (60-80 гр./кв.м. в зависимости от породы древесины) и сразу распределить тонким равномерным слоем с помощью щетки, микрофибрового валика (5 мм) или аппликатора для масел.
2. После 10-20 мин. для впитывания втирать материал с помощью белого пада или полировальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой.
3. Обязательно удалить излишки материала с помощью тряпки.
4. Промежуточная сушка – 2 часа. После этого наносить второй слой масла, как описано выше.

### Сушка:

- В зависимости от влажности воздуха и температуры – после 1 часа поверхность суха от пыли, после 2 часов можно осторожно ходить по ней. До полного отверждения (3-5 дней после нанесения) беречь подложку от воды.

### Уход:

Для текущего ухода рекомендуем ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло. Для освежения и обновления поверхности рекомендуется ОЛИ-НАТУРА **Refresher для дерева**.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно консультативный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.  
Редакция: 12.06.2018 г. FR

