



OLI-AQUA STANDARD 15.50

欧利雷科施坦达水性面漆

单组分水性面漆，适用于耐磨要求高的木地板表面

欧利雷科施坦达面漆，单组分水性面漆，全方位用于要求耐磨高的家居和商业场所木地板表面。聚氨酯清漆应用广泛，由于它的高交联度，其耐磨和耐划伤性能甚至超过传统的双组份聚氨酯水性漆。

性能及检测标准：

- Giscode W 2+
- EU – Decopaint Directive
- Z-157.10-15 (low-emission; certified construction product in accordance with DIBt standards)
- DIN 71-3 (safety of toys)
- DIN 53160 (saliva and sweat proof)
- DIN 68861 T1 B, C (resistance to chemicals)
- DIN 68861 T4 (scratch resistance)
- free of NMP and NEP

产品编号: 亚光 (A00704), 半哑光(A00701)

包装: 5升

产品类型: 水溶性聚氨酯丙烯酸酯

保质期: 在未开封的密封容器内，自生产日期起1年

储存与运输: 储存和运输中温度在5摄氏度至30摄氏度之间

标签: 详细介绍及安全说明请登陆 www.oli-lacke.de 查看安全数据表

涂抹率: 需涂3层，每层8-10平方米/升

涂抹工具: 滚筒

操作说明:

- 最佳使用环境: +20°C 和 50% 相对湿度。
- 不要在低于15°C以下的地板上使用。
- 使用前需在室内温度下充分摇匀!
- 不要将材料倒在地上，直接从容器中使用。
- 其他异样木种使用前请咨询技术部门！
- 如果干燥时间超过12小时，在涂漆之前需要对漆面抛光打磨。
- 在松软的木种上需要用滚筒代替刮板施工，如榉木，枫木，水曲柳等！
- 在同一天完成打磨抛光并涂漆。

表面处理:

- 分别使用80目，100目，120目砂纸打磨地板，打磨需细致。
- 表面必须干燥、干净，无蜡，胶，油及打磨灰尘。
- 涂抹一层欧利雷科底漆减少侧粘。

施工说明：

- 使用滚筒分段施工，100g / 平方米。
- 干燥2-3小时后，涂第二层漆，120g / 平方米。

关于产品应用我们只能不具约束力的口头和书面的建议。对于实际使用也是基于我们的经验和当前的知识。然而,这些建议,并不能免除用户义务测试产品是否适合目的和应用。这个声明取代所有先前的版本。最后更新:01.02.2019 /BK





- 隔夜干燥后使用吸尘器及抛光机对漆膜用120-150目进行抛光打磨，涂第三层漆，120g / 平方米。
- 5-6小时后可对地板保养，8-10天后完全具有耐磨性能。

保养：清洁、保养推荐使用我们欧利雷科系列保养产品（清洁剂、上光剂）。

