



OLI-AQUA TOP 51.20

欧利雷科托普双组分水性面漆

欧利雷科托普双组分水性面漆，适用于要求高强度耐磨的木地板及体育运动地板。

欧利雷科托普是优质的双组分水性面漆，用于要求高强度耐磨的木地板表面。特别为公共场所和商业区域的地板而设计，该产品依据欧盟EN14904的运动摩擦性能检测，并可以应用在运动地板上。同时也达到EN13501-1 Cfl-s 1的防火标准，在项目招标要求中通常也需要达到此性能。根据要求，也可以提供满足R9或R10防滑标准的防滑型号，以及抗菌效果。欧利雷科托普面漆是表面需要特殊效果处理，是与欧利臻原木油、颜色系统结合的理想面漆。

性能及检测标准：

- Giscode W 2/DD+
- EU – Decopaint Directive 欧盟装饰涂料法令
- Z-157.10-15 (low-emission; certified construction product in accordance with DIBt standards)
(符合DIBt标准低排放;合格的建筑产品)
- DIN 71-3 (safety of toys) 儿童玩具标准
- DIN 53160 (saliva and sweat proof) 耐唾液和汗水
- DIN 68861 T1 B, C (resistance to chemicals) 抗化学腐蚀
- DIN 68861 T4 (scratch resistance) 抗划伤
- EN 14804 (sliding friction coefficient) 符合运动防滑系数
- EN 13501-1Cfl-s1 防火标准
- free of NMP and NEP 不含NMP和NEP

产品编号: 亚光 (A02797), 半哑光(A00706),亮光-根据要求 (A00727) 超亚光 (A00715)

包装: 5升

产品类型: 水溶性高性能聚氨酯

固化剂: 固化剂13.2 (A00699) , 固化剂13.1 (A00707) , 超亚光固化剂 (A00715)

保质期: 在未开封的密封容器内, 自生产日期起1年, 固化剂: 6个月

储存与运输: 储存和运输中温度在5摄氏度至30摄氏度之间

标签: 详细介绍及安全说明请登陆 www.oli-lacke.de查看安全数据表

涂漆率: 需涂3层, 每层8-10 平方米/升

涂漆工具: 滚筒

操作说明:

- 最佳使用环境: +20°C 和 50% 相对湿度。
- 不要在低于15°C以下的地板上使用。
- 使用前需在室内温度下充分摇匀!
- 使用前按照欧利雷科托普面漆10:1固化剂的比例混合并充分摇匀, 混合后3小时内用完, 不要将剩余产品倒回之前的漆里面
- 不要将材料倒在地上, 直接从容器中使用。

关于产品应用我们只能不具约束力的口头和书面的建议。对于实际使用也是基于我们的经验和当前的知识。然而,这些建议,并不能免除用户义务测试产品是否适合目的和应用。这个声明取代所有先前的版本。最后更新:01.02.2019 /BK





- 其他异样木种使用前请咨询技术部门！
- 如果干燥时间超过12小时，在涂漆之前需要对漆面抛光打磨。
- 在松软的木种上需要用滚筒代替刮板施工，如榉木，枫木，水曲柳等！
- 在同一天完成打磨抛光并涂漆。

表面处理:

- 分别使用80目，100目，120目砂纸打磨地板，打磨需细致。
- 表面必须干燥、干净，无蜡，胶，油及打磨灰尘。
- 涂一层欧利雷科底漆减少侧粘。

施工说明：

- 使用滚筒分段施工，100g / 平方米。
- 干燥2-3小时后，涂第二层漆，120g / 平方米。
- 隔夜干燥后使用吸尘器及抛光机对漆膜用120-150目进行抛光打磨，涂第三层漆，120g / 平方米。
- 5-6小时后可对地板保养，8-10天后完全具有耐磨性能。

保养：清洁、保养推荐使用我们欧利雷科系列保养产品（清洁剂、上光剂）。

