



OLI-AQUA PRIME 15.81 I 1K Rollgrund

WASSERBASIERTE 1K-ROLLGRUNDIERUNG ZUR VORBEREITUNG VON PARKETT- UND HOLZFUßBÖDEN

OLI-AQUA PRIME wirkt seitenverleimungsminimierend und ist die sichere Basisgrundierung für kritische Böden wie z.B. Hochkantlamellen, Dielen oder Parkettböden auf Fußbodenheizungen. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und verleiht dem Holz eine gut gefüllte Oberfläche mit schöner Anfeuerung. OLI-AQUA PRIME ist als Grundierung für alle OLI-AQUA Parkettsiegel geeignet.

Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode W2+
- EU-Decopaintkonform
- Z-157.10-15, Z-157.10-16 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen in Verbindung mit den Parkettsiegeln OLI-AQUA DOMO, STANDARD, TOP)

Bestellcode: A00705
Gebindegrößen: 5 Liter
Bindemittelbasis: Kunststoff-Dispersion (Acrylat)
Lagerfähigkeit: Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.
Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.
Verbrauch: 1 Rollauftrag l 100 g/m² (10 m²/l)
Tools: Micromeister Wasserlackrolle

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur versiegeln.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Material nicht auf den Boden schütten, sondern aus dem Eimer verarbeiten.
- Für die Anwendung auf Exotenhölzer ist grundsätzlich Rücksprache mit der Anwendungstechnik zu nehmen.
- Noch am gleichen Tag überlackieren, das Material ist nicht schleifbar.

Oberflächenvorbereitung:

- Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen.
- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Aufbauempfehlung:

- Material abschnittsweise 100 g/m² gleichmäßig dünn rollen
- Nach 2-3 Stunden Trocknung Überlackierung mit OLI-AQUA DOMO, STANDARD oder TOP.





OLI-AQUA PRIME 15.81 I Roll-on primer

WATER-BASED 1C ROLL-ON PRIMER FOR THE PREPARATION OF WOOD AND PARQUET SURFACES.

Water-based one-component roll-on primer that is excellently filling and minimizes side-bonding. It is subtly grain-accentuating and has a good bonding on all common wood types. Perfectly compatible with all OLI-AQUA parquet sealers.

Properties and test standards:

- Giscode W3
- EU – Decopaint Directive
- Z-157.10-15, Z-157.10-16 (low-emission; certified construction product in accordance with DIBt standards in conjunction with the parquet floor sealers OLI-AQUA DOMO, STANDARD, TOP)

Ordering Code: A00705

Packaging: 5 l

Binder: Dispersion of synthetics (acrylate)

Shelf-life: 12 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C.

Labelling: For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at www.oli-lacke.de

Consumption: 1 roll-on application | 100 g/sqm (10 sqm/l)

Tools: 'Micromeister' roller for water-based lacquers

Handling instructions:

- Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity.
- Do not use at floor temperatures below +15°C.
- Apply material at room temperature and shake well before use!
- Do not pour the material on the ground, apply directly out of the container.
- Please consult our technical department for the use on exotic woods!
- Overcoating at the same day! Not sandable!

Surface preparation:

- Graded wood sanding with grit 80/100/120. The finer the sanding, the lesser the wood roughens.
- The surface must be dry, thoroughly cleaned and free of oil, wax, grease, silicon and sanding dust.

Setup recommendations:

- Roll the material in sections uniformly thinly, approx. 100 g/sqm
- After 2-3 h drying, overcoating with OLI-AQUA DOMO, STANDARD or TOP.

Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update: 13.07.2015 / AS





OLI-AQUA PRIME 15.81 I 1K Podkład

WODOROZCIEŃCZALNY 1K GRUNT DO NAKŁADANIA WAŁKIEM JAKO PRZYGOTOWANIE PARKIETU I POWIERZCHNI DREWNIANYCH.

Wodny podkład do aplikacji wałkiem minimalizujący boczne sklejanie, dobrze wypełniający z delikatnym ożywieniem rysunku drewna i dobrych parametrach do wszystkich popularnych gatunków parkietowych. Optymalny w systemie z wszystkimi lakierami parkietowymi OLI-AQUA.

Wypełnione normy/badania:

- Giskode W3
- odpowiada wytycznym Decopaint Z-157.10-15 (produkt budowlany sprawdzony na emisję zgodnie z zasadami DIBt w połączeniu z lakierami parkietowymi OLI-AQUA DOMO, STANDARD, TOP)

Kod handlowy: A00705

Wielkość opakowań: 5 litr

Baza surowcowa: sztuczna dyspersja akrylowa

Magazynowanie: w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Składowanie i transport w zakresie od +5° C do 30°C.

Oznakowanie: oznakowanie i wskazówki bezpieczeństwa dostępne w kartach bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Zużycie: 1 nałożenie wałkiem, 100 g/m² (10 m²/l)

Narzędzia: wałek do lakierów wodnych Micromeister

Uwagi przy stosowaniu:

- Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20 ° C i 50% wilgotności wzgl. powietrza.
- Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +15° C.
- Materiał stosować przy temperaturze pokojowej i przed użyciem dobrze wymieszać!
- Materiału nie należy wylewać bezpośrednio na podłogę lecz pobierać z pojemnika.
- Przed zastosowaniem na gatunkach egzotycznych należy koniecznie skonsultować się z technikiem.
- Lakierem nawierzchniowym należy lakierować jeszcze tego samego dnia, gruntu nie należy szlifować.

Przygotowanie podłoża:

- Stopniowane szlifowanie drewna granulacją 80/100/120. Im drobniejszy szlif tym gładsza powierzchnia drewna.
- Powierzchnia powinna być sucha, gruntownie oczyszczona, bez śladów olejów, wosków, smarów, silikonu i pyłu szlifierskiego.

Zalecana technologia:

- Materiał nanieść wałkiem cienko i równomiernie ok. 100g/m².
- Po 2-3 godzinach schnięcia nałożenie wałkiem lakieru nawierzchniowego OLI-AQUA DOMO, STANDARD, TOP.

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 13.07.2015 DD

Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce





ОЛИ-АКВА PRIME 15.81 I 1K Паркетный грунт

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ГРУНТ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ. НАНСИТСЯ ВАЛИКОМ.

Водный паркетный грунт для всех паркетных пород древесины с отличной наполняющей способностью и легким «поджигом» древесины, уменьшает склонность к ребросклеиванию. Оптимально комбинируется со всеми ОЛИ-АКВА Паркетными лаками.

Отвечает требованиям норм:

- DECOPAINT Европейского союза
- Код ГИС W 3
- Z-157.10- 15, Z-157.10- 16 (Допуск по эмиссиям как строительный материал согласно нормами DIBt в комплекте с ОЛИ-АКВА Паркетными лаками DOMO, STANDARD, TOP)

Номер артикула: A00705

Упаковка: 5 литр

Хим. основа: Акрилатная дисперсия

Срок хранения: 12 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке. Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.

Маркировка: Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на www.oli-lacke.de.

Расход: 1 слой валиком | Расход 100 гр/м² за один слой (10 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик для водных лаков (напр. фирмы Micromeister)

Указания по применению:

- Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50% .
- Не рекомендуется применение материала при температуре пола ниже +15°C. Нанести материал при комнатной температуре.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- Не рекомендуется вылить материал на пол до нанесения, а нанести грунт небольшими участками из ведра.
- При нанесении грунта на экзотические породы обязательно консультироваться с технологами производителя.
- Дальнейшее нанесение паркетного лака требуется осуществить в тот же день без промежуточной шлифовки. Грунт не шлифуется!

Подготовка поверхности:

- Провести тщательную ступенчатую шлифовку древесины зерном Р 80/100/120. Чем тоньше шлифовка, тем меньше грубость древесины.
- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений, мешающих адгезии материала.

Технология нанесения:

- Нанести грунт равномерным тонким слоем, небольшими участками и расходом ок. 100 гр./м².
- После промежуточной сушки 2-3 часа без промежуточной шлифовки производить дальнейшее нанесение ОЛИ-АКВА Паркетных лаков DOMO, STANDARD, TOP.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Редакция: 13.07.2015 г. FR

