



OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 | Two-component parquet sealer

欧利雷科淳真双组份水性面漆

原木效果，超哑光双组份水性面漆，适用于室内高流量区域的木地板，软木地板和木制品。

欧利雷科淳真双组份水性面漆的光泽度低于 5%，在不改变木材颜色的情况下，创造出非凡的超哑光效果。保留了木材的自然特性，涂刷过的地板提供隐形的保护，像没有经过处理。可用于私人生活区域和商业公共区域。涂层的硬度、耐磨性能、耐化学和机械性能均在天然木效果涂料中处于领先水平。满足客户看重木材原始外观的要求。特别适用于橡木和轻质木材。

- 水性双组份，适用于要求高耐磨的区域
- 原木的外观和触感
- 不改变原木的风格
- 自然哑光--光度低于5%
- 涂3遍，每遍涂100克/平方米（每升涂10平方米）

性能与测试标准:

- EU-Decopaint Directive
- Low-emission; certified construction product in accordance with DIBt standards (under testing))
- DIN 71-3 (safety of toys)
- DIN 53160 (saliva and sweat proof)
- DIN 68861 T1 B, C (chemical resistance)
- Abrasion resistance CS 17 15 mg Taber-ASTM D40060 (1Kg/1000 rev)
- free of NMP and NEP

产品编码:原木效果 (A04573)

包装:5 升

成分:高品质聚氨酯

硬化剂:固化剂 13.2 (A00699) /混合比 20:1

保质期:在工厂密封容器中保存 12 个月。

储存和运输温度:+ 30° C / + 5° C 以上。

标签:有关标签的详情及安全指引，请参阅我们的安全资料表(www.oli-lacke.de)。

涂刷量:涂刷 3 遍，每遍 100 克/平方米(10 平方米/升)

工具:用于水性漆的细纤维滚筒

操作说明:

- 最佳施工条件: +20° C 温度和 50%相对湿度。
- 在地板上不使用温度低于+ 15° C。
- 使用前充分摇匀
- 按照 20:1 的比例与固化剂混合后，静置 10 分钟后使用，在 3 小时内使用，多余的混合物不要倒出。
- 不把材料倒在地上,使用涂漆容器。
- 对于特殊的木材，使用前请咨询我们的技术部门。

关于产品应用我们只能不具约束力的口头和书面的建议。对于实际使用也是基于我们的经验和当前的知识。然而,这些建议,并不能免除用户义务测试产品是否适合目的和应用。这个声明取代所有先前的版本。最后更新:01.02.2019 /BK





- 如果干燥时间超过 12 h，涂漆前需要进行漆面打磨。
- 在施工过程中，未干之前会有乳白色的涂层，在完全干燥后消失。
- 只能使用滚筒

表面处理:

- 分别使用 80 目、100 目、120 目打磨木材，目数值越低，木材打磨的越粗糙。
- 表面必须干燥，无油污、蜡、硅油及打磨灰尘。

施工方法:

- 将混合后的漆涂抹均匀，约 100 克/平方米（每升 10 平方米）。
- 干燥 2-3 小时后，再滚涂一遍，约 100 克/平方米（每升 10 平方米）。
- 经过一夜干燥，漆面用 120-150 目砂纸打磨。吸尘、清洁干净。涂第三遍 100 克/平方米。
- 12-16 小时后可轻踏，7 天后达到最佳性能。

维护: 对于维护、清洁和护理，建议使用我们的欧利雷科清洁保养系列。

